



PU 39 BATIMENT

Poliuretano sandariklis.

Išsiplėtimo ir sandarinimo jungtys, glaistymas, įvairios klijavimo medžiagos.

PREKĖS APRAŠYMAS

Vienkomponentis poliuretano hermetikas, naudojamas daugeliui statyboje naudojamų rėmų sandarinimo ir apkalimo.

SNJF žymėtas uždengimo produktas ir papildomas sandariklis konstrukciniams elementams - elastomerinio tipo sandariklis 25E klasė ant betono ir aliuminio be grunto.

-plėtimo ir valdymo jungtys.

-Mūšių, pertvarų, išorinių medinių ir aliuminio stalių, valčių, automobilių kėbulų montavimas.

-Krasko pildymas

-Rofija: plytelės, žibintai ...

-vairios klijavimo programos.

PRIVALUMAI

SNJF pažymėtas fasado klases 25E.

Naudojamas uždaras / laukas.

Geras atsparumas atmosferos poveikiui ir senėjimui.

Atsparus įprastoms cheminėms atakoms ir druskos rūkui. Atsparios temperatūrai nuo -20 ° C iki + 80 ° C.

Labai lipni galia.

Galima dažyti po to, kai visiškai polimerizuojama*.

Puikus sukibimas be grunto prie betono, mūro, aliuminio, medžio, stiklo, PVC.

* Atsižvelgiant į platų rinkoje esančių dažų įvairovę, svarbu atlikti suderinamumo bandymus, prieš pradėdant naudoti nepatvirtintą gaminį vietoje.

DARBO INSTRUKCIJA

SUBSTRATAI

Visais atvejais pagrindai turi būti švarūs (be miltelių), sausi, be dulkių ir nuriebalinti. Pašalinkite visas laisvas ar nepagrįstas dalis

PARAIŠKA

Jungtinė funkcija:

Mastika yra dedama ekstruzijos būdu, jei reikia, prie bendro pagrindo. Po ekstruzijos įdėkite mastiko juostelę per 10 minučių, šluostę su muilu. Siekiant išlaikyti gerą sukibimą, neleiskite, kad mentelė būtų tarp sandariklio ir kontaktinių paviršių.

Žr. Taikytinas DTU ir profesines taisykles.

Žiūrėkite DTU 44.1. Sandarinimo fasadų sandarikliai.

Klijuoti funkcija:

Taikyti juostelėmis arba pleistrais, paspauskite ir leiskite išgydyti. Prireikus pritvirtinkite komponentus.

Negalima manipuliuoti surinkimu ir 12 valandų nenukreipti lipnios medžiagos. Galutinis nustatymas nuo 24 iki 48 valandų

Atsparumas:

Atsparus dažnai ar ilgai kontaktuojant su druskos vandeniu ir daugeliu valymo priemonių vandeniniais tirpalais.

Laikina atsparus angliavandeniliams, silpnoms rūgštims ir praskiestoms šarmoms. Netinka kontaktuoti su chloruotu vandeniu.

VALYMAS

-Svaigas produktas: su valymo servetėlėmis arba "Solvant AK".
-Drabutis: išvalius.

VARTOJIMAS

Maždaug 6 linijiniai metrai vienoje kasetėje
10x5 mm skersmens sąnarių arba 12 linijinių metrų 5 mm skersmens jungčiai.

LAIKYMAS

15 mėnesių originalioje uždaroje pakuotėje,
laikomos sausoje ir vidutinio sunkumo vietoje,
nuo šalčio, nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

PAKUOTĖ

kodas	Pakuotė	Produktai ant padėklų	GENCOD
30600300	Balta - kasetė 300 ml	12	3549212 463809
30600301	Pilka - kasetė 300 ml	12	3549212 463816
30600302	Juoda - kasetė 300 ml	12	3549212 463823
30600303	Ruda - kasetė 300 ml	12	3549212 463830
30606200	Smėlio spalvos - kasetė 300 ml	12	3549212 473921

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalvos: balta - pilka - ruda - juoda - smėlio spalvos

Sūdyimo greitis: 3,5 mm per 24 valandas maždaug.

Kietumas: 35 apytikriai.

Pailgėjimas pertrauka:> 250%

Taikymo temperatūra: nuo + 5 ° C iki 40 ° C

Darbinė temperatūra: nuo -20 ° C iki + 80 ° C

SUSISIEKITE SU MUMIS

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Atsakomybės apribojimas: pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos įvairiais bandymais ir mūsų patirtimi. Jie skirti padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir gauti geriausius galimus rezultatus. Kadangi naudotojo darbo sąlygos yra nekontroliuojamos, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gaminio gautus rezultatus.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

