



PU 456

DVIKOMPONENČIAI POLIURETANO KLIJAI MEDŽIO IR GUMOS KLIJAVIMUI LAUKE, PRAMONINĖMS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Geros mechaninės savybės (itin stiprus suklijavimas)
- Atsparūs drėgmei (tinkami klijavimui drėgnose patalpose, pvz. visuomeninėse virtuvėse)
- Atsparūs oro sąlygoms (tinkami klijavimui lauke)
- Atsparūs karščiui iki +120°C
- Lengva naudoti
- Galimas šlapias klijavimas (nėra garinimo laiko)
- Be vandens (tinkami vandeniui jautrioms dangoms – linoleumui ar parketui)
- Tinkami įvairiems pagrindams ir medžiagoms
- Tinkami naudoti ant grindinio šildymo ir vėsinimo

TAIKYMO SRITIS

Bostik PU 456 - dvikomponenčiai poliuretano klijai, skirti klijuoti pramonines PVC, gumos (visuomeninėse virtuvėse, sportines dangas ir t.t.) linoleumo dangas rulonais ir plytelėmis, kilimines dangas, dirbtinę žolę, lauko ir sporto dangas, nedengtą ir gamykliškai padengtą parketą (visų medžio rūšių).

Rekomenduojamas daugelio gamintojų.

Klijavimui prie įvairių pagrindų:

betono, mišniais išlygintų, anhidritinių pagrindų, faneros plokščių skirtų grindims, esamų grindų plytelių, metalo (įskaitant aliuminį) ir medžio.

Naudojimui viduje ir lauke.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	dvikomponenčiai poliuretano
Spalva	Gelsva/rusva
Pliūpsnio temperatūra	Dervų +25°C Kietiklio >+100°C
Paruoštų klijų naudojimo laikas (6 kg)	40-45 min. esant 20°C, 25-30 min. esant 30°C
Darbinis laikas	1 val. esant 20°
Galima vaikščioti	po 24 val.
Pilnai išdžiūna	Po 48 val.
Parketo šveitimas, lakavimas	Po 48 val.
Darbo temperatūra	Pageidautina +10 - +30°C.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite išlyginamiesiems mišiniam ir gruntui pilnai išdžiūti.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Maišytuvu gerai sumaišykite abu komponentus iki vientisos gelsvos masės. Maišytuvo greitis neturėtų viršyti 200-300 apsisukimų per minutę. Dėl egzoterminės reakcijos, užmaišytus klijus, reikia sunaudoti per 45 min esant 20°C. Esant

aukštesnei temperatūrai klijų tinkamumo laikas drastiškai sutrumpėja.

Tepkite klijus tolygiai ant pagrindo naudodami dantytą glaistykėlę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir dangos pagrindo šiurkštumo)

Dangos tipas	Glaistykėlė	Išėiga
Techninė PVC	Nr.A5	300g/m ²
Lygus, poliruotas pagrindas	Nr.2	400-500g/m ²
Šiurkštus pagrindas	Nr.3	600-700g/m ²
Gumos dangos struktūriniu pagrindu, parketas	Nr.4	800-900g/m ²

Nereikalingas garavimo lakas. Iš karto sukimba ir džiūdami dar labiau tvirtėja. Dangas klokite iš karto ant šlapių klijų ir stipriai prispauskite ar privoluokite visu paviršiumi, kad klijai gerai pasiskirstytų. Po 30 min. volavimą pakartokite. Standžios ir deformuotos dangos turi būti paspaustos svoriu, kol pilnai išdžius klijai. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, klijų kiekio (kuo daugiau klijų, tuo greičiau klijai džiūna). Dangas klokite vadovaudamiesi dangos gamintojo rekomendacijomis.

PASTABOS

- Drėgnos sąlygos klijavimo metu gali suformuoti putą ant klijų plėvelės.
- Visuomeninėms virtuvėms – griežtai vadovaukitės dangos gamintojo rekomendacijomis.
- Esant žemai temperatūrai klijai tirštėja, ir sukibimo reakcija lėtėja arba gali sustoti.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valyti metilo etilo ketonu (MEK).

IŠEIGA

300-900 g/m²

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: Prieš bet kokį darbą su Bostik PU 456 klijais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. Venkite klijų taškymosi ir išsiliejimo. Neįkvėpkite klijų garų. Naudokite apsauginį Bostik DERMOSA-FE kremą arba apsaugines pirštines. Esant odos kontaktui su klijais iš karto gausiai nuplaukite vandeniu. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30603306	6 kg rinkinys	72	3549210001379

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

