

PU CORDON

PU KLIJAI/SANDARIKLIS KLIJAVIMUI KLIJŲ JUOSTOMIS

PRIVALUMAI

- Universalūs – tinkami naudoti su visomis medžio rūšimis ir nedengtomis ar gamykliškai dengtomis medinėmis grindų dangomis
- Paruošti naudojimui
- Lengvai naudojami
- Be tirpiklių ir vandens, bekvapis, labai maža VOC emisija – A+ klasė
- Labai mažas MDI kiekis, mažiau 0,1%
- Atstato savo pirmines elastingumo savybes po suspaudimo ir ištempimo.

TAIKYMO SRITIS

Bostik PU CORDON - vienkomponenčiai poliuretano klijai/sandariklis, skirti tvirtinti perketa klijų juostomis.

Tinkami klijuoti įvairaus tipo parketa:

- Nedengtą ir gamykliškai padengtą parketa
- Ažuolo ir kaštono lentas, egzotines medienos rūšis ir kt.
- Laminuotas grindų dangas

Sumažina žingsnių garsą.

Bostik PU CORDON tinkami klijavimui prie įvairių pagrindų:

betono, anhidritinių pagrindų, faneros plokščių ir MDP skirtos grindims, esamų grindų plytelių.

Parketo klijavimui ant šildomų grindų naudokite vienkomponenčius poliuretano klijus.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	vienkomponenčiai poliuretano
Spalva	ąžuolo
Kietumas	Shore A: apie 40
Džiuvimo greitis po 24 val.	3mm esant +20°C, santykinė drėgmė 50%
Pilnai išdžiūna	Po 24-48 val.
Elastingumas atsistato	>80%
Modulis @ 100% Pailgėjimas	0,6 MPa
Trūksta ilginant	>250%
Darbo temperatūra	Pageidautina +10°C - +30°C.
Temperatūrinis atsparumas	-30°C - +80°C
Galima vaikščioti	po 24 val. buitinio naudojimo patalpose; po 48 val. didelio intensyvumo patalpose
Parketo šlifavimas, paviršiaus dengimas galimas po 4 dienų suklijavus parketa	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus.

Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui pilnai išdžiūti.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Įstatykite klijų tūtą į atitinkamą pistoletą. Prieš uždėdami aplikatorių, nupjaukite tūtos galą. Aplikatorių nupjaukite pageidaujamu diametru - atitinkantį klijų juostų diametrą (3-5mm), priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo ir kietmedžio klojimo instrukcijų. Išspauskite ištinę klijų juostą išilgai elemento (lentos, juostos, grindjuostės) ar klijų taškus - panelėms ar mažoms detalėms. Prispauskite elementus ant pagrindo, naudodami medinį plaktuką ar prispaudimo blokus.

Elementus būtina pritvirtinti per 20 min. Laikykitės reikalaujamo darbinio laiko.

Išspauskite klijų juostas 5-10 cm atstumu, priklausomai nuo parketo storio, tipo ir gamintojo rekomendacijų.

Tepant klijus dantyta glaistykle, naudokite Nr.4.

Klokite parketą 1m² dydžio dalimis.

Palikite aplikatorių ant atidarytos tūtos. Naudojant vėliau, pakeiskite aplikatorių nauju.

Gerai prispauskite lentas, kad klijai tinkamai pasiskirstytu ant apatinės parketo pusės.

Palikite 8 mm tarpus prie sienos visu perimetru. Tarpo plotis turi būti 0,15% nuo ilgiausios patalpos kraštinės. Šiuos tarpus paslėpsite grindjuostėmis.

PASTABOS

- Darbo aplinka turi būti nedulkėta.
- Acetonu nuriebalinkite aliejuotą medieną (pvz. tikmedį).
- Laikykite parketą sausoje patalpoje.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valykite acetonu. Išdžiūvusios dėmės gali būti pašalintos tik mechaniškai.

IŠEIGA

16 bėginių metrų 5mmØ iš 310 ml tūtos.

SAUGOJIMAS

9 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: Prieš bet kokį darbą su Bostik PU COR-DON klijais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Sudėtyje yra izocionatų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Nevalgykite ir negerkite klijavimo metu. Dėvėkite apsaugines pirštines. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijoje.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30509591	600 ml minkšta tūta/12 vnt. dėžėje	880	3549210012405

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

