

PU Foam 2-Component

Dviejų komponentų PU putos

Privalumai

- Didelių, tuščiavidurių, prieinamų ertmių užpildymui nesant pakankamai drėgmės
- Nesukrenta; labai elastingos
- Greitas ir tolygus džiūvimas
- Puikiai sukimba su betonu, plytomis, akmeniu, tinku, mediena, metalu, daugeliu plastikų: polistirolo putplasčiu, sukietėjusiomis PU putomis ir uPVC
- Gali būti dažomos ir tinkuojamos
- UV neatsparios
- Atlaiko karščio, vandens ir daugelio cheminių medžiagų poveikį
- Itin gera šilumos ir garso izoliacija

PRODUKTO APRAŠYMAS

Dvikomponentės poliuretalinės izoliacinės ir montavimo putos, pasižyminčios dideliu stabilumu, kietėjančios dėka prepolimerų ir aktyvatoriaus reakcijos. Sudėtyje nėra CFC ir HCFC (saugios ozonui).

TAIKYMO SRITIS

- Langų ir durų rėmų tvirtinimui.
- Palangių, lietauszdžių jungčių sandarinimui.
- Didelių, tuščiavidurių ertmių užpildymui.
- Lengvai deformuojamų medžiagų jungčių sandarinimui.
- Polistireno profilių klijavimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paruošimas. Itin geras sukibimas su betonu, mūru, akmeniu, tinku, mediena, fibrocementinėmis plokštėmis ir metalu. Statybinės medžiagos pagamintos iš gipso, cemento turi būti padengtos gruntu Primer Q. Esant abejonėms dėl sukibimo su tam tikru pagrindu, visada rekomenduojame iš anksto atlikti bandymo testą arba pasikonsultuoti su Bostik atstovais. Silpnos, deformuotos konstrukcijų dalys turi būti sutvirtintos.



Paviršius turi būti struktūriškai tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas. Klijuojamo paviršiaus nedirėkinkite! Produkto temperatūra turi būti +15°C - +25°C, pagrindo temperatūra - +10°C - +35°C. Neaktyvuoti flakono kai temperatūra daugiau nei +25°C. Esant žemai temperatūrai ar platesnei siūlei, aktyvavus flakoną, leiskite putoms 1-2 min. pastovėti, pradėkite naudoti per nurodytą laiką. Naudokite apsaugines pirštines, akinius ir turėkite po ranka putų valiklį Gun & Foam Cleaner. Pritvirtinkite purškimo antgalį. Laikykite flakoną apvertę. Šešis kartus pasukite flakono apačioje esantį diską ir gerai suplakite nemažiau 20 kartų.

Naudojimas. Naudokite iš karto po flakono aktyvavimo. Aktyvavus – flakonas akumuliuoja šilumą. Jei aktyvavus flakoną, putų naudojimas atidedamas per ilgai – flakonas gali sprogti. Paverskite flakoną vožtuvu žemyn ir purškite putas. Putų spalva turi būti tolygi. Jei spalva yra netolygi, suplakite flakoną dar kartą. Langų ir durų rėmus sutvirtinkite nemažiau 3 valandoms, kol putos pilnai sukietės.

Pašalinimas. Išdžiūvusias putas galima pašalinti tik mechaniškai. Šviežios putos gali būti pašalintos naudojant valiklį Gun & Foam Cleaner. Išdžiūvusios putos gali būti pjaunamos peiliu ar glaistykle.

Apdaila. Dvikomponentės PU putos gali būti tinkuojamos arba dažomos tiesiogiai dauguma akrilinių dažų.

Transportavimas. Transportuojant flakonai turi būti pakankami apsaugoti.

SVARBIOS REKOMENDACIJOS

- Prieš naudojimą perskaitykite etiketėje esančią saugumo informaciją.
- Naudokite tik gerai ventiliuojamoje patalpoje.
- Nerūkykite.
- Grindis uždenkite popieriumi arba plėvele.
- Laikykite flakoną vertikaliai, kad klizai neužklijuotų vožtuvo.
- Nerekomenduojamas paviršiams veikiamiems vandens apkrovų arba uždarų ertmių užpildymui.
- Nelimpa prie silikono, PTFE, polietileno, polipropileno, alyvuotų ir riebių paviršių.

SAUGOJIMAS IR TINKAMUMO TERMINAS

Laikyti +5°C - +25°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas – 12 mėn. neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje esant rekomenduojamoms sąlygoms. Flakonus laikyti vertikaliai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapas pasiekiamas <https://www.bostik.com/us/tools-and-training/bostik-sds/>

TECHNINĖS SAVYBĖS

Bazinės medžiagos	A komponentas = prepolimerai; B komponentas = aktyvatorius
Džiūvimas	Cheminė reakcija
Naudojimo temp.	+10°C - +35°C
Savybė	Pusiau lankstus
Tankis	30-35 kg/m ³
Išėiga	+/- 10l laisvos putos
Degumo klasė	B2 – DIN 4102, 1 d.
Nelipnus tack free	Po +/- 6 min. prie +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Pjaustomas	Po +/- 10 min. prie +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Džiūvimo laikas	30-40 min.
Šilumos laidumo koeficientas	0,030-0,035 W/m.K – DIN 52612
Suspaudimo stipris (10% deformacija)	10N/cm ²
Tempimo stipris	13 N/cm ² – EN1607
Temperatūrinis atsparumas	-40°C - +90°C ilgalaikis -40°C - +130°C trumpalaikis
Produkto kodas	30606956
EAN kodas	8713572035623
Spalva	Mėlyna
Pakavimas	12 flakonų (400ml kiekvienas)
Paletė	768 flakonai



BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax :(495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71