

PU Foam General Purpose

Izoliacinės ir užpildymo putas

Privalumai

- Greitai džiuo stančios
- Izoliavimui ir užpildymui
- Didelė išeiga
- Aukštos kokybės profesionalios PU putas

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienkomponentės poliuretalinės montavimo, izoliacinės ir užpildymo putas. Itin tinkamos jungčių, siūlių izoliavimui, užpildymui ir sandarinimui surenkamiems statybiniams, stogų elementams, angoms ir t.t. Gerai sukimba su įprastomis statybinėmis medžiagomis. Kietėja dėka ore ir statybinėse medžiagose esančios drėgmės. Sudėtyje nėra CFC ir HCFC.

TAIKYMO SRITIS

- Statybinių ir izoliacinių elementų sandarinimui ir užpildymui.
- Sandarinti stogo elementų, vamzdžių, sienų ir stogo konstrukcijose pravesių kabelių jungtis, siūles ir angas.
- Klojinių konstrukcijų sandarinimui.
- Sieninių pertvarų, lubų, ir grindų jungčių sandarinimui.
- Langų ir durų rėmų jungčių sandarinimui.

SAVYBĖS

- Nenuteka
- Geras temperatūrinis atsparumas
- Sudėtyje nėra CFC ir HCFC
- Atsparios drėgmei ir puvimui
- Greitai sustingsta į pusketę, daugumoje uždarytų porų putą
- Gera išeiga
- UV neatsparios, bet atsparios senėjimui

KLIJAVIMAS

Pu Foam General Purpose gerai sukimba su dauguma įprastų statybinių medžiagų: betonu, plytomis, akmeniu, tinku, mediena, metalu, cementine plokšte, dauguma plastikų, tokių kaip putų polistirenas, sukietėjusi PU puta ir uPVC ir t.t. Nelimpa prie plastikų: PE, PP Teflon® ir silikono.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paruošimas. Paviršius turi būti tvirtas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas. Klijuojant šalto oro sąlygomis, flakoną bent valandą palaikykite kambario temperatūroje. Grindis, baldus uždenkite popieriumi arba plėvele. Kad geriau sukibtu su paviršiumi, sudrėkinkite jį, pvz. purkštuvu. Nuimkite dangtelį ir pritvirtinkite purškimo antgalį. Prieš naudojant flakoną gerai suplakite (min. 20 kartų). Apsaugokite akis, dėvėkite pirštines ir darbo drabužius.

Naudojimas. Naudojimo temperatūra +15°C - +30°C laipsnių. Pakreipdami adapterį didesniu ar mažesniu kampu – reguliuosite putų kiekį. Purkšdami putą, laikykite flakoną apvertę. Nenaudojant ilgesnį laiką, užlenkite vamzdelį ir tvirtai prispauskite, kad apsaugotumėte putas nuo uždžiūvimo.

Platesnių siūlių pilnai neužpildykite. Didesnes tuščiavidures ertmes ir siūles pildykite sluoksniais iki 5cm. Prieš pildant kitą sluoksnį, palaukite 15-30 min. Sudrėkinkite putos paviršių prieš užpurškiant kitą sluoksnį. Puta išsiplečia iki 2 kartų.

Pašalinimas. Išdžiūvusias putas galima pašalinti tik mechaniškai. Šviežios putos gali būti pašalintos naudojant valiklį Gun & Foam Cleaner. Išdžiūvusios putos gali būti pjaunamos peiliu ar glaistykle.

Apdaila. PU Foam General Purpose putas gali būti tinkuojamos arba dažomos tiesiogiai su dauguma akrilinių dažų.

Transportavimas. Transportuojant flakonai turi būti pakankami apsaugoti.

SVARBIOS REKOMENDACIJOS

- Nerekomenduojama naudoti paviršiams veikiamiems vandens apkrovų.
- Nerekomenduojamas pilnai uždarų ertmių užpildymui.
- Netinkamos sienų izoliaciniam sluoksniui.
- Puta sudaro barjerą drėgmei, bet leidžia garams migruoti.
- Naudokite tik gerai ventiliuojamoje patalpoje arba dėvėkite apsauginę kaukę su A1 tipo (pagal EN 14387) filtru.
- Naudokite pridėtas pirštines, prieš tai patikrinę jų sandarumą. Pažeistų pirštinių nenaudokite.
- Ilgi nagai ir juvelyriniai gaminiai gali pažeisti pirštines. Nelieskite panaudotų pirštinių išorinės pusės.

SAUGOJIMAS IR TINKAMUMO TERMINAS

Laikyti +5°C - +25°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas – 18 mėn. neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje esant rekomenduojamoms sąlygoms. Flakonus laikyti vertikaliai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapas pasiekiamas bostiksd.thevercs.com

TECHNINĖS SAVYBĖS

Bazinės medžiagos	Poliuretano prepolimerai
Komponentai	1
Uždaros poros	+/- 70%
Tankis	20-30 kg/m ³
Išėiga 750 ml	25-30 litrų (FEICA TM1003)
Stabilumas	-5%<DS<0% (FEICA TM1004)
Degumo klasė	B3
Nelipnus	5-15 min. prie +20°C ir 50% santykinės drėgmės
Pjaustomas (30mm)	50-100 min. prie +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Džiūvimo laikas	50-150 min. prie +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Naudojimo temp. (aplinkos ir flakono)	+5°C - +35°C (optimali +20°C)
Temperatūrinis atsparumas	-40°C - +90°C
Šilumos laidumas	0,030-0,035 W/m.K – DIN 52612
Siūlių garso izoliacija	58 dB
Spalva	Gelsva
Paletė	768 (500ml) / 648 (750ml)

Produkto kodas	EAN kodas	Pakavimas
30606912	8713572035555	12 flakonų (500ml kiekvienas)
30606889	8713572035548	12 flakonų (750ml kiekvienas)



BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru