



PU Gun Foam All Seasons

Pistoletinės izoliacinės ir užpildymo putos

Privalumai

- Greitai džiuštančios
- Izoliavimui ir užpildymui
- Didelė išeiga
- Aukštos kokybės profesionalios PU putos
- Gali būti naudojamos bet kuriuo metų laiku

PRODUKTO APRAŠYMAS

vienkomponentės poliuretaninės montavimo, izoliacinės ir užpildymo putos dozuojamos putų pistoletu. Itin tinkamos jungčių izoliavimui, užpildymui ir sandarinimui surenkamiems statybiniams, stogų elementams, ertmėms ir t.t. Gerai limpa prie įprastų statybinių medžiagų. Stingsta dėka ore ir statybinėse medžiagose esančios drėgmės. Flakono temperatūra turi būti virš 0°C (idealu - +5°C esant neigiamai oro temperatūrai, kitu atveju +10°C - +20°C). Sudėtyje nėra CFC ir HCFC.

TAIKYMO SRITIS

- Statybinių ir izoliacinių elementų sandarinimui ir užpildymui.
- Stogo elementų jungčių ir siūlių sandarinimui.
- Sandarinti vamzdžių, kabelių angas sienų ar stogo konstrukcijose.
- Klojinių konstrukcijų sandarinimui.
- Sieninių pertvarų, lubų, ir grindų jungčių sandarinimui.
- Langų ir durų rėmų jungčių sandarinimui.

SAVYBĖS

- Nenuteka
- Geras temperatūrinis atsparumas
- Sudėtyje nėra CFC ir HCFC
- Atsparios drėgmei ir puvimui
- Greitai kietėja į puskietę, daugumoje uždaru porų putą
- Gera išeiga
- UV neatsparios, bet atsparios senėjimui

KLIJAVIMAS

Pu Gun Foam All Seasons gerai sukimba su dauguma įprastų statybinių medžiagų: betonu, plytomis, akmeniu, tinku, mediena, metalu, cementine plokšte, dauguma plastikų, tokių kaip putų polistirenas, sukietėjusi PU puta ir uPVC ir t.t. Nelimpa prie plastikų: PE, PP Teflon® ir silikono.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paruošimas. Paviršius turi būti tvirtas, švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas. Klijuojant šalto oro sąlygomis, flakoną bent valandą palaikykite kambario temperatūroje. Grindis, baldus uždenkite popieriumi arba plėvele. Kad geriau sukibtu su paviršiumi, sudrėkinkite jį, pvz. purškikliu. Nuimkite dangtelį ir įtvirtinkite flakoną į NBS putų pistoletą, geriausiai į Bostik PU Dosing putų pistoletą. Putų pistoletą sutepkite Bostik Silicone Spray. Prieš naudojant flakoną gerai suplakite (min. 20 kartų). Apsaugokite akis, dėvėkite pirštines ir darbo drabužius.

Naudojimas. Naudojimo temperatūra -15°C - +35°C laipsnių. Putos kiekį galite tiksliai dozuoti gaiduku ir sukdami reguliavimo varžtą. Flakoną visada laikykite įtvirtintą putų pistolete. Įdėję naują flakoną, trumpai spustelėkite gaiduką, kad pistoletas prisipildytų šviežių putų. Purškdami putas, laikykite flakoną apvertę. Nenaudojant ilgesnį laiką, pilnai užsukite reguliavimo varžtą, kad apsaugotumėte putas nuo uždžiūvimo.

Platesnių siūlių pilnai neužpildykite. Didesnes tuščiavidures ertmes ir siūles pildykite sluoksniais iki 5cm. Prieš pildant kitą sluoksnį palaukite 15-30 min. Sudrėkinkite putos paviršių prieš užpurškiant kitą sluoksnį. Puta išsiplečia iki 2 kartų.

Pašalinimas. Išdžiūvusias putas galima pašalinti tik mechaniškai. Gun & Foam Cleaner valiklis gali būti naudojamas putų pistoleto valymui arba šviežios putos likučiams šalinti. Išdžiūvusios putos gali būti pjaunamos peiliu ar glaistykle.

Transportavimas. Transportuojant flakonai turi būti pakankami apsaugoti.

SVARBIOS REKOMENDACIJOS

- Nerekomenduojama naudoti paviršiams veikiamiems vandens apkrovų.
- Nerekomenduojamas uždarų ertmių užpildymui.
- Nelimpa prie silikono, PTFE, polietileno, polipropileno, alyvuotų ir riebių paviršių.
- Netinkamos sienų izoliaciniam sluoksniui.
- Puta sudaro barjerą drėgmei, bet leidžia garams migruoti.
- Naudokite tik gerai ventiliuojamoje patalpoje arba dėvėkite apsauginę kaukę su A1 tipo (pagal EN 14387) filtru.
- Naudokite pridėtas pirštines, prieš tai patikrinę jų sandarumą. Pažeistų pirštinių nenaudokite
- Ilgi nagai ir juvelyriniai gaminiai gali pažeisti pirštines. Nelieskite panaudotų pirštinių išorinės pusės. Panaudotas pirštines nedelsiant išmeskite.

SAUGOJIMAS IR TINKAMUMO TERMINAS

Laikyti +5°C - +25°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas – 18 mėn. neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje esant rekomenduojamoms sąlygoms. Flakonus laikyti vertikaliai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Saugos duomenų lapas pasiekiamas bostik.bostik.com

TECHNINĖS SAVYBĖS

Bazinės medžiagos	poliuretano prepolimerai;
Komponentai	1
Spalva	Gelsva
Uždaros poros	+/- 70%
Tankis	12-15 kg/m ³
Išėiga 750 ml	35-40 litrų (FEICA TM1003)
Stabilumas	-5%<DS<0% (FEICA TM1004)
Degumo klasė	B3
Nelipnus tack free	5-15 min. prie +20°C ir 50% santykinės drėgmės
Pjaustomas (30mm)	25-100 min. prie +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Džiūvimo laikas	50-150 min. prie +23°C ir 50% santykinės drėgmės
Naudojimo temp. (aplinkos ir flakono)	-15°C - +35°C (optimali +20°C)
Temperatūrinis atsparumas	-40°C - +90°C (trumpai iki +100°C)
Šilumos laidumas	0,030-0,035 W/m.K – DIN 52612
Produkto kodas	30606954
EAN kodas	8713572035616
Pakavimas	12 flakonų (700ml kiekvienas)
Paletė	648 flakonai



BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru