



RENOGRUND PU RAPID

POLIURETANO GRUNTAS MINERALINIŲ PAVIRŠIŲ SUSTIPRINIMUI

PRIVALUMAI

- Universalus
- Leidžia sustiprinti nepakankamai tvirtus mineralinius paviršius
- Nutepus kelis kartus, surado vandeniui nepralaidų sluoksnį

TAIKYMO SRITIS

Renogrund PU Rapid – vienkomponentis gruntas, skirtas įgeriantiems ir neįgeriantiems paviršiams: betonui, gipso, magnio oksido pagrindams, keraminėms plytelėms, medienai. Renogrund PU Rapid padidina fizikinius ir mechaninius mineralinių pagrindų rodiklius. Renogrund PU Rapid gruntą galima naudoti vandeniui nelaidžiam sluoksniui sudaryti.

Dėmesio! Nenaudoti magnio oksido ir kalcio sulfato pagrindų apsaugai nuo kapiliarinės drėgmės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, nedulkėtas, neriebaluotas. Netvirtas pagrindo dalis pašalinkite. Įsitikinkite, kad pagrindai neveikiami drėgmės.

GRUNTAVIMAS

Tepkite gruntą tolygiai ant paruošto pagrindo, naudodami volelį. Venkite grunto balų formavimosi. Įrengiant vandeniui nepralaidų sluoksnį, gruntą tepkite 2 kartus, džiovinant pirmą sluoksnį 1-2 val. (bet neilgiau 6 val.), priklausomai nuo oro drėgmės ir pagrindo įgeriamumo. Kiekvieną kitą sluoksnį tepkite skersai pirmajam. Norint padidinti kitų sluoksnių sukibimą, šviežiai užteptą gruntą, apiberkite sausu kvarciniu smėliu. Neprikibusio smėlio likučius pašalinkite siurbliu.

PAKAVIMAS

7 ir 20 kg talpa.

Informacija, pateikta šiame techniniame aprašyme, pagrįsta bandymų rezultatais ir Bostik patirtimi. Ji nepakeičia profesionalių žinių ir įgūdžių, tačiau suteikia minimalų būtiną ir pakankamą informaciją apie produktą ir jo naudojimą. Be pateiktų nurodymų dėl medžiagos naudojimo, vadovaukitės šios srities statybos ir apdailos normatyviniais dokumentais. Produkto kokybės kontrolė užtikrinama Bostik kokybės sistema. Mes neturime galimybės kontroliuoti mūsų produktų panaudojimo proceso. Dėl šios priežasties mes neprisiimame atsakomybės dėl bet kokios žalos, susijusios su naudojimo technologijos pažeidimu arba medžiagos naudojimo ne pagal paskirtį. Bostik pasilieka teisę, keisti techninius aprašymus be išankstinio įspėjimo.

TECHNINĖS SAVYKBĖS ⁽¹⁾

Grunto tipas	Poliuretanas
Spalva	Balta
Tankis	1,2 g/cm ³
Pradinis išdžiūvimas	1-2 val.
Pilnai išdžiūna	24 val.
Darbinė temperatūra	Nuo +15°C - +25°C.
Išėiga	Naudojant kaip gruntą – 150g/m ² , Naudojant vandeniui nelaidžiam sluoksniui sudaryti – 250-300g/m ² (1-2 sluoksniams)

- ⁽¹⁾Techninės charakteristikos esant normalioms temperatūros, santykinės oro drėgmės, normalaus pagrindo įgeriamumo vertėms, naudojant rekomenduojamus įrankius.

PASTABOS

Parketą kloti tik praėjus 24 val. po gruntavimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valykite tirpikliu 300 ar acetonu.

SAUGOS TECHNIKA

Laikyti atokiau nuo vaikų ir gyvūnų.

Darbo metu naudokite asmenines apsaugos priemones, skirtas odai ir akims.

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +5°C - +30°C temperatūrai. Jautrūs šalčiui.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru