

RENO QUICK

GREITAI DŽIŪSTANTIS REMONTINIS MIŠINYS

PRIVALUMAI

- Greitai džiūstantis
- Smulkiagrūdis
- Galima naudoti smėlio užpildą
- Vertikaliam ir horizontaliam naudojimui
- Gali būti maišomas 0,4-0,9mm frakcijos smėliu
- Sluoksniui iki 50mm
- Ypač tinkamas nuolydžiams formuoti

TAIKYMO SRITIS

RENO QUICK - greitai džiūstantis remontinis mišinys betoninių paviršių lyginimui ir glaistymui iki 50mm storio sluoksniui vieno liejimo metu.

Storesniam nei 50mm sluoksniui maišykite su 0,4-0,9mm frakcijos smėliu.

Tinkamas sienų lyginimui iki 5mm storio.

RENO QUICK gali būti naudojamas remonto darbams – nuo 30mm storio, pvz., užpildant kiaurymes, įdubimus, įtrūkimus, laiptų pakopų pataisymui, nuolydžių formavimui.

Rekomenduojamas normalaus ar didelės apkrovos zonoms.

Tinkamas klijuoti parketą, kilimines, PVC dangas, linoleumą ir plyteles.

Netinkamas tiesioginiam dėvėjimui.

Naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Sudėtis	Sintetinių dervų modifikuoti cemento milteliai, mažai chromtato
Spalva	Pilka
Darbinė temperatūra	Pageidautina +8°C - +25°C. Nemažiau +5°C ir nedaugiau +30°C
Maišymo santykis	5-6 l vandens 25 kg mišinio
Darbinis laikas	15-20 min.
Galima vaikščioti	Po 45 min. – 1 val.
Džiūvimo laikas klijuojant grindų dangas	3-5 val. priklausomai nuo storio
Tinkamumas baldams su ratukams	Nuo 1mm
Gniuždymo jėga	po 28 dienų 32 MPa
Tinkamas grindiniam šildymui	Taip

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios sutrukdytų glaisto sukibimui su pagrindu. Likutinės drėgmės kiekis betoniniuose pagrinduose neturi viršyti <3% ir <1% - anhidritiniuose pagrinduose klojant tekstilines dangas ir keramines plyteles, bei 0,5% - klojant plastikines dangas ir parketą.

Nauji asfalto pagrindai turi būti nusmėliuoti.

Sukietėjusių klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

GRINDŲ ŠILDYMAS

Neliekite mišinio jei grindinis šildymas nėra

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

betoniniai pagrindai	1:1 skiestas vandeniu	sluoksniu i	pagrindo gruntas
Normaliai įgeriantys betoniniai pagrindai	Unidur N 1:1 skiestas vandeniu	100g/m2	Vandens pagrindo gruntas
Neįgeriantys betoniniai pagrindai, plytelės, teraco ir panašūs tankūs paviršiai ir pusiau lanksčios plytelės	Unidur N (neskiestas)	100-150 g/m2	Vandens pagrindo gruntas
Keraminės plytelės, klijų likučiai (bitumo, akrilo, alkoholio pagrindu), seni grindų dažai, industrinės grindys (epoksidinės ar PU), susiję su Eponal 336, mastinio asfalto pagrindas, senos pusiau lanksčios plytelės	Primatech	90-100 g/m2	Vandens pagrindo gruntas
Metalinis denis	Eponal 336	200-250 g/m2	Dvikomponentis epoksidinis atsparus drėgmei gruntas
Betoniniai pagrindai, plytelės didesne nei 3% drėgme arba esant neigiamam spaudimui iš rūsio	Eponal 336	400-800 g/m2	Dvikomponentis epoksidinis atsparus drėgmei gruntas

ATSARGUMO PRIEMONĖS: prieš naudojant grunta, atidžiai perskaitykite grunto duomenų lapą ir vadovaukitės pagrindo paruošimo rekomendacijomis. Prieš liejant mišinį, leiskite gruntui išdžiūti.

Visada leiskite gruntui ant anhidritinių pagrindų džiūti 24 val.

MIŠINIO NAUDOJIMAS

Įpilkite apie 5-6l švaraus vandens (vandens temperatūra +8°C - +20°C) į švarų kibirą. Įmaišykite mišinį į vandenį naudodami maišytuvą (<500rpm) iki vientisos masės be gumulų. Palikite mišinį 1 min., kad pagerintumėte tekėjimo savybes. Permaišykite dar 30 sek.

Mišinį išpilkite per nurodytą darbinį laiką ir išlyginkite dantyta glaistykle. Plonai paskleiskite mišinį, kad užglaistytumėte poras, o toliau pilkite įprastu būdu iki reikiamo storio.

Mišinys be užpildo	Mišinys su užpildu
Apie 5-6l vandens 25kg maišui. Išeiga 1,6kg/m ² /mm	Apie 6l vandens 25kg maišui + 5-8 kg 04-09mm frakcijos smėlio. Išeiga apie 2 kg/m ² /mm

VALYMAS PO NAUDOJIMO

Įrankius valykite vandeniu kol dar neišdžiūvęs mišinys.

IŠEIGA

1,6-2 kg 1mm sluoksnio storiui.

SAUGOJIMAS

6 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik mišiniais susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis, ypač maišant. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30507961	10 kg maišas	60	3549210030799
30507960	25 kg maišas	48	3549210030805

