

SIL 50 SANITAIRE

Acetic silicone hermetikai, skirti naudoti higieniniu būdu. Speciali keramika.

PRIVALUMAI

- • Anti-pelės gydymas.
- • Po suspaudimo ar pailgėjimo pradeda savo pradines savybes.
- • Geras drėgmės, šilumos ir buitinių ploviklių atsparumas.
- • Atsparumas vibracijai ir temperatūros svyravimams nuo -20 ° C iki + 80 ° C.
- • Puikus sukibimas be grunto ant lygių ir uždarų pagrindų puikiai suderinamas su visais dažais *
- • Naudojamas vidų.
- • Lengvas išlyginimas.
- • tarpikliai ir įtrūkimai.
- • atlaiko temperatūrą nuo -20 ° C iki + 80 ° C.
- • Puikus sukibimas be grunto ant korekto, aliuminio, medžio, mūro, PVC.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Silikono sandariklis, apdorotas anti-pelėsiu, specialiai sukurtas santechnikos ar keramikos prietaisų sandarikliams gaminti.

Sandarinimo jungtys santechnikos patalpose ir visuose kambariuose su dideliu drėgnumu: tiesiai ant vonios, dušo padėklų, praustuvų, kriauklių ir tt žemės / sienos jungtyse.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Spalvos: balta - permatoma
- Odos formavimo laikas: 15 minučių
- Dulkių be laiko: apie 25 minutes
- Polimerizacijos greitis: 2 mm per 24 valandas
- Kranto kietumas A: 22
- pailgėjimas pertraukoje: > 150%
- Naudojimo temperatūra: nuo + 5 ° C iki + 35 ° C
- Darbo temperatūra: nuo -20 ° C iki + 80 ° C

PARUOŠIMAS

PARDUOTUVĖ

Visais atvejais atramos bus švarios, sausos, sveikos (be pulverizacijos), be dulkių ir sutepotos.

PARAIŠKA

Pašalinkite visas purvinas arba prastai priliptusias dalis.

Mastika užpildoma ekstruzijos būdu, galbūt, jei reikia, jungties apačioje. Atsparus ekstruzijai, per 15 minučių priveržkite ir nulenkite skudurėlio karoliuką su mentele, panardintu muiluotame vandenyje. Venkite, kad šis būtų įdėtas tarp sandariklio ir kontaktinių paviršių, kad būtų išlaikytas geras sukibimas.

VALYMAS

- Švieži produktas: su valymo servetėlėmis arba Solvent AK.
- Sausas produktas: subraižant.

SAŃAUDOS

Maždaug 12 tiesinių metrų vienoje kasetėje 5 x 5 mm skersmens jungčiai

LAIKYMAS

18 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, sandėliuojant nuo + 5 ° C iki + 30 ° C temperatūroje.

SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape www.quick-fds.com arba paprašykite mums gauti kopiją faksu.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į

ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

KONDICIONAVIMAS

kodas	Pakuotė	Kiekis ant padėklo	Brūkšninis kodas
30114330	Balta - 310 ml kasetė	12	3549210030980
30114320	Skaidrus - 310 ml kasetė	12	3549210030997

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru