



SIL 60 SANITAIRE

Neutralus silikono sandariklis. Specialios sintetinės medžiagos

PRIVALUMAI

- bekvapiai.
- be rūgšties (korozija ne metalų).
- Geras drėgmės, šilumos ir buitinių ploviklių atsparumas.
- Puikus sukibimas be grunto ant lygių ir uždarų pagrindų, tokių kaip: keramika, plienas, aliuminis, akrilas, PVC, epoksidai, poliesteriai, polikarbonatas.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

- Neutralus silikono sandarikliu apdorotas fungicidas (anti-pelėšiai), specialiai skirtas sandarikliams realizuoti ant sintetinių atramų.
- Santechnikos patalpų sandarinimas: teisingos vonios, dušai, kriauklės, kriauklės ir tt prie grindų / sienų sankirtos.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Odos formavimo laikas: 20 minučių.
- Dulkių be laiko: apie 40 minučių.
- Polimerizacijos greitis: 2 mm per 24 valandas.
- Kranto kietumas A: 25
- pailgėjimas pertraukoje: > 100%
- Naudojimo temperatūra: nuo + 5 ° C iki + 35 ° C.
- Darbo temperatūra: -40 ° C iki + 140 ° C.
- Spalvos: balta - pilka - permatoma.

PARUOŠIMAS

Palaiko:

Visais atvejais atramos bus švarios, sausos, sveikos (be pulverizacijos), be dulkių ir sutepotos.

Paraiška:

Pašalinkite visas purvinas arba prastai prilipusias dalis.

Sanitarinis SIL 60 glaistas įdedamas iš anksto, kai reikia, ant jungties apačios. Po ekstruzijos, 10 minučių priveržkite ir nuvalykite šlifavimo karoliuką su mentele, panardintu muiluotame vandenyje.

Siekiant išlaikyti gerą sukibimą, venkite tarp sandariklio ir kontaktinių paviršių.

VALYMAS

Švelnios dėmės pašalinamos baltu dvasia ir sausais dėmiais.

SAŅAUDOS

Maždaug 12 tiesinių metru vienoje kasetėje 5 x 5 mm skersmens jungčiai.

LAIKYMAS

Mažiausiai 12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, laikomoje užšalimo temperatūroje nuo + 5 ° C iki + 30 ° C.

SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape www.quick-fds.com arba paprašykite mums gauti kopiją fakso.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos

duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

KONDICIONAVIMAS

kodas	Pakuotė	Kiekis ant padėklo	Brūkšninis kodas
3060748 1	Skaidrus - 310 ml kasetė	12	354921003 1024
30607479	Balta - 310 ml kasetė	12	3549210031 000
30607480	Pilka - 310 ml kasetė	12	3549210031 048

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru