



# SIL 85 VITRAGE

*Acetic silicone sealant. Veidrodžiui / stiklui*

## PRIVALUMAI

- SNJF etiketė G25E stiklinimas.
- Tinka naudoti patalpose ir lauke.
- Geras atsparumas atmosferos poveikiui ir senėjimui.
- Lengvas ekstruzijos.
- Atlaiko vibracijas ir temperatūros nuo -20 ° C iki 150 ° C.
- puikus sukibimas be grunto į stiklinę, aliuminio, keramikos, medžio.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Acetic silicone hermetikai sandarinimo siūlių ant stiklo gaminių ir durų ir langų užtvara. Ypač tinka sąnariai, kuriems yra dideli poslinkiai (stiklinimas / veidrodžiai).

SNJF etikečių klijavimas - 1 klasės elastomero sandariklis ant stiklo ir aliuminio be grunto.

Stiklo paketai, veidrodžiai (elastiniai kamščiai).

Metalo konstrukcijų sandarikliai.

Sandarikliai ir surinkimas ant stiklo / medžio, stiklo / stiklo, stiklo / aliuminio, aliuminio / aliuminio.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Spalva: balta - permatoma
- Odos formavimo laikas: 20 min.
- Dulkių be laiko laikas: 40 min.
- Kietėjimo greitis: 2 mm per 24 valandas
- "Shore A" kietumas: 10
- pailgėjimas pertraukoje: 300%
- Taikymo temperatūra: nuo + 5 ° C iki 40 ° C
- Darbo temperatūra: nuo -40 ° C iki 100 ° C

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### SUBSTRATAI

Visais atvejais pagrindai turi būti švarūs (be miltelių), sausi, be dulkių ir nuriebalinti.

### PARAIŠKA

Pašalinkite visas laisvas ar nepagrįstas dalis.

Mastika yra dedama ekstruzijos būdu, jei reikia, prie bendro pagrindo. Po ekstruzijos įdėkite mastiko juostelę per 10 minučių, šluostę su muilu. Siekiant išlaikyti gerą sukibimą, neleiskite, kad mentelė būtų tarp sandariklio ir kontaktinių paviršių.

Paraiška turi atitikti SNJF specifikacijas.

### SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI

- Nenaudokite marmurui, variui, cinkui.
- Rizika, kai spalva pasikeičia, jei susiduria su EPDM arba neopreno guma.
- Acto rūgšties išleidimas džiovavimo metu, naudojimas gerai vėdinamoje patalpoje.

### VALYMAS

- šviežios dėmės su balta dvasia.
- sausas dėmeles išvalius.

### SĄNAUDOS

Maždaug 6 tiesiniai metrai už kasetę 10 x 5 mm skersmens jungčiai.

### LAIKYMAS

12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, sandėliuojame šalčiui atsparioje talpykloje tarp + 5 ° C ir + 30 ° C.

## SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite mums gauti kopiją fakso.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

## KONDICIONAVIMAS

kodas	Pakuotė	Kiekis ant padėklo	Brūkšninis kodas
-------	---------	--------------------	------------------

30136882	Balta - kasetė 310 ml	12	3549210031055
30136872	Translucent - kasetė 310 ml	12	3549210031062
30137691	Juodas - kasetė 310 ml	12	3549210031086

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)