



Bostik

smart adhesives

naudokite alternatyvų Bostik produktą,
sukiantį didesnę judesio

SILICONE WHITE FOR LIFE

TECHINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Specialus silikonas drėgnoms patalpoms ar vietoms, kur reikalingas atsparumas pelėsiui. Patvarus ilgalaikis sandarinimas. Hermetikas kietėja reaguodamas su drėgme. Greitai džiuona. Elastingas. Labai atsparus UV spinduliams. Atsparus buitiniams valikliams. Acetoksi grupės silikonas.

TAIKYMO SRITIS

Naudojamas darbatalių, praustuvų, dušų, vonių ir pan. pelėsiui atspariam sandarinimui. Gerai sukimba su plytelėmis, porcelianu, stiklu, emaliuotais ir glazūruotais paviršiais, nerūdijančiu plienu, anoduotu aliuminiu, poliesteriu, akrilu ir kt. Stiklo konstrukcijų sandarinimui ir glaistymui. Atlaiko judesius iki 20% siūlės pločio. Nenaudokite akvariumų sandarinimui. Ribotas sukibimas su betoniniais paviršiais. Nenaudokite akmens, marmuro, granito, skalūno, cinkuoto plieno ar švino sandarinimui. Nekimba prie riebalinių plastikų PP, PE, PTFE, Teflono ar vaškuotų paviršių. Nedengiamas pakartotinai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius ir įrankiai turi būti švarūs ir sausi. Nupjaukite aplikatorių reikiamo skersmens, 45° kampu.

Išspauskite ir išlyginkite silikoną, muiluotame vandenyje sudrėkinta, medine mentele, pirštu ar kitu įrankiu. Šviežią silikoną galima pašalinti vaitspiritu, išdžiūvusį – tik mechaniškai. Siūlėms, kurios bus veikiamos judesio, naudokite Bostik Retainer Strip. Šios juostos leis sandarikliui prikibti prie tarpo kraštų, bet izoliuos nuo prilipimo prie tarpo dugno. Juostos plotį parinkite atitinkamai pagal tarpo plotį. Siūlės plotis nulemia silikono hermetiko judesio absorbcijos mastą. Minimalus plotis – 6mm, atlaiko 1mm judesį. Maksimalus plotis – 25mm, atlaiko 5mm judesį. Dėl judesio, silikono hermetiko siūlė turi būti atitinkamo storio ir gylio. Pagrindinė, judančios siūlės matmenų nustatymo, taisyklė nurodo, kad siūlės gylis turi būti bent 50% jos pločio. Jei tai neįmanoma,

absorbcijos galimybę.

SAUGUMO INFORMACIJA

Silikonas yra acetoksi džiuavimo tipo. Kol produktas džius, patalpoje bus jaučiamas acto kvapas. Darbo metu gerai vėdinkite patalpą. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĒS SAVYBĒS

Savybēs priēš naudojimą	
Medžiagos tipas	Silikono guma
Konsistencija	Minkštas, tiksotropiškas mišinys
Džiuvimo sistema	Acetoksi
Tankis	Apie 1,04 g/m ³
Darbinė temperatūra	+5°C - +35°C
Savybēs po naudojimo	
Darbinis laikas	5 min., priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės
Kietumas	Apie 18° Shore A
Judėjimo absorbcija	+/-20% siūlės pločio
Elastingumo modulis	Apie 40 MPa esant 100% pailgėjimo
Temperatūrinis atsparumas	-50°C - +180°C
Atsparumas senėjimui	Labai geras UV spinduliams ir klimato poveikiui
Padengimas	Ne

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smarthelp +7 495 787 31 71

