



SPORTCOL

DVIKOMPONENČIAI POLIURETANO KLIJAI DIRBTINEI ŽOLEI KLIJUOTI

PRIVALUMAI

- Stiprus suklijavimas (sukibimas ir kohezija)
- Atsparūs lauko oro sąlygoms
- Atsparūs drėgmei
- Atsparūs karščiui iki +120°C
- Ilgas darbinis laikas iki 45 min. esant +20°C
- Nėra garinimo laiko
- Sukimba su įvairiais paviršiais: neaustomis aikštelių juostomis, betonu, grindine fanera, metalu ir kt.
- Supakuotas 6kg ir 12kg rinkiniais
- Kietiklis supakuotas maišuose – patogiu naudoti.

TAIKYMO SRITIS

SPORTCOL – aukštos kokybės, dvikomponenčiai poliuretano klijai, skirti klijuoti bet kurios rūšies sintetinę dirbtinę žolę viduje ir lauke.

Klijai yra žalios spalvos.

Klijai gali būti naudojami įvairioms gumos pagrindo grindų dangoms.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijų tipas	Dvikomponenčiai poliuretano
Spalva	Žalia (RAL 6025)
Darbinis laikas	Apie 45 min., esant 20°
Galima vaikščioti	Po 24 val., priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinė temperatūra	Pageidautina +5°C - +30°C.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus.

Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui pilnai išdžiūti.

Klijuojant dangas lauke, oras turi būti sausas, temperatūra aukštesnė nei >5°C. Įrenkite neaustines juostas, vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Kiekvieno klijų komplekto sudėtyje yra kietiklis: 6kg – vienas vienetas, 12kg – 2 vienetai. Plastikiniame kibire išmaišykite visą kiekį dervų. Maišytuvu gerai sumaišykite abu komponentus iki vientisos žalios masės. Maišytuvo greitis neturėtų viršyti 200-300 apsisukimų per minutę.

Nemaišykite didesniu greičiu, nes tai sutrumpins sumaišytų klijų tinkamumo laiką.

Tepkite klįjus tolygiai ant pagrindo naudodami dantyą glaistykėlę:

- Klijuojant sintetinę žolę ant neaustinių juostų – dantyta glaistykėlė Nr.C3, apie 500 g bėginiam metrui. Klijuojamas paviršius turi būti minimaliai 240mm pločio per visą juostos ilgį.
- Dangoms lygiu, poliruotu pagrindu – dantyta glaistykėlė Nr.A5, apie 300 g/m².
- Dangoms šiurkščiu pagrindu - dantyta glaistykėlė Nr.2-B1, apie 400-500 g/m².
- Dangoms gumos pagrindu - dantyta glaistykėlė Nr.3-B2, apie 600-700 g/m².

Nereikalingas garavimo lakas. Iš karto sukimba ir džiūdami dar labiau tvirtėja. Standžios ir deformuotos dangos turi būti paspaustos svoriu, kol pilnai išdžius klįjai. Klijų džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir klijų kiekio, kuo didesnis kiekis, tuo labiau įkaista klįjai ir tuo greičiau džiūna.

Dangas klokite ant lipnių klijų. Naudokite volą, kad prispaustumėte dangą, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte klįjus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Siūles įrenkite vadovaudamiesi dangos gamintojo rekomendacijomis ir statybos standartais.

PASTABOS

- Drėgnos sąlygos klįjavimo metu gali suformuoti putą ant klijų plėvelės.
- Neklijuokite lietai lyjant.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valykite acetonu.

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokį darbą su Bostik klįjais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis	Barkodas
30603186	6 kg rinkinys	1	8412663646174

BostikLLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

