



TEX 3000

AKRILINIAI KLIJAI TEKSTILINĖMS IR KILIMINĖMS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Stiprus sukibimas
- Greitai kietėjantys (5-10 min. garavimo laikas)
- Itin atsparūs
- Lengva ir patogiu naudoti
- Gali būti naudojami mažai ventiliuojamose ar atvirose lankytojams patalpose
- Didelė kohezija (identiška alkoholio pagrindo klijams)
- Dangą galima greitai eksploatuoti
- Tinkami grindiniam šildymui
- Atsparūs baldų su ratukais poveikiui
- Atsparūs šalčiui iki -10°C

TAIKYMO SRITIS

TEX 3000 - akriliniai klijai, skirti klijuoti dangas su sintetinio veltinio pagrindu, su latekso putas pagrindu, su sintetinio džiuto (polipropileno) Action Bac® pagrindu, veltines dangas, natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūržolių) dangas su latekso pagrindu.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, faneros skirtos grindims, medžio.

Rekomenduojami daugelio gamintojų.

Tik naudojimui patalpų viduje.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Akriliniai klijai
Spalva	gelsva
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,4 +/- 0,05
Pliūpsnio temperatūra	nedegūs
Garinimo laikas	Apie 5-10 min. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinis laikas	Apie 45 min.
Galima vaikščioti	Po 18 val. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +30°C. Medžiagos ir pagrindo temperatūra nemažiau +10°C
Pilnai išdžiūna	Po 48 val. priklausomai nuo aplinkos sąlygų
Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -10°C	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Porėtus pagrindus nugaruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugaruntuotos INPERGLUE tirpikio pagrindu gruntu (100 g/m²/sluoksniui). Esant reikalui - pakartoti. Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite kljus tolygiai ant viso pagrindo naudodami dantyą glaistykę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).

Dangoms su lygiu, poliruotu pagrindu (putos pagrindu, veltiniu) naudokite Nr.2 (ar B1 Vokietijos TKB standartas) dantyą glaistykę, išeiga 300-350 g/m².

Dangoms su šiurkščiu pagrindu (Action Bac®, natūralioms dangoms latekso pagrindu) naudokite Nr.3 (ar B2 Vokietijos TKB standartas) dantyą glaistykę, išeiga 400 g/m².

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol kljai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte danga, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte kljus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

PASTABOS

- Laikykitės nurodyto džiūvimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valykite šiltu vandeniu, geriausiai kol kljai dar neišdžiūvę.

IŠEIGA

300-400 g/m²

SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje esant +10°C - +30°C. Jautrūs šalčiui.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: Prieš bet kokią darbą su TEX 3000 kljais susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30245633	20 kg plastikinis kibiras	24	3549210030881

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

