



# UNICOL CT

## STIPRAUS SUKIBIMO KLIJAI TIRPIKLIŲ PAGRINDU TEKSTILINĖMS DANGOMS

### PRIVALUMAI

- Stiprus sukibimas
- Greitai džiūsta
- Ilgas darbinis laikas
- Lengva naudoti
- Dangą galima greitai eksploatuoti
- Tinkami didelės apkrovos zonoms
- Stiprus galutinis sukibimas
- Atsparūs baldų su ratukais poveikiui
- Netinkami tekstilinėms dangoms su PVC pagrindu

### TAIKYMO SRITIS

UNICOL CT - klijai tirpiklių pagrindu, skirti klijuoti tekstilines dangas su įvairiais pagrindais: veltines dangas su ar be pagrindu, dangas su džiuto pagrindu, dangas su latekso pagrindu, kilimines dangas su sintetinio džiuto (Action Bac ®) pagrindu, kilimines dangas su veltinio pagrindu, natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūržolės) dangas su gumos pagrindu. Netinkami klijuoti dangas su PVC pagrindu.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoninių paviršių, mišiniaus išlygintų paviršių, anhidritinių pagrindų, grindų plytelių, faneros skirtos grindims, parketo ir medžio.

Rekomenduojami pagrindinių gamintojų.

Tik naudojimui patalpų viduje.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios.

### TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Sintetinių gumos ir dervų tirpalas su degiais tirpikliais
Spalva	Šviesi smėlinė
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,54 +/- 0,02
Pliūpsnio temperatūra	Degūs
Darbinis laikas	Apie 30-35 min.
Galima vaikščioti	Po 4-5 val., priklausomai nuo aplinkos temperatūros
Darbinė temperatūra	Pageidautina +10°C - +25°C. Medžiagos ir pagrindo temperatūra nemažiau +10°C
Pilnai išdžiūna	Po 24 val.

Jautrūs šalčiui

Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Porėtus pagrindus nugaruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugaruntuotos Primasol R gruntu (100-120 g/m<sup>2</sup>). Esant reikalui, gruntuokite kelis kartus.

Visi paviršiai turi būti atitinkamos drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

## KLIJŲ UŽTEPIMAS

Prieš naudojant kljus gerai išmaišykite. Tepkite kljus tolygiai ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistiklę. Didelės apkrovos zonoms naudokite dantytą glaistiklę Nr.2-B1, apie 300-350 g/m<sup>2</sup>, dangoms su džiuoto pagrindu, natūralaus pluošto (kokoso, sizalio, jūržolės) dangoms su latekso pagrindu naudokite dantytą glaistiklę Nr.3-B2, apie 400-450 g/m<sup>2</sup>.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol kljai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte dangą, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte kljus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

## PASTABOS

- Visuomet laikykitės atitinkamo džiuavimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

## KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir klijų dėmes valykite metilo spiritu.

## IŠEIGA

300-450 g/m<sup>2</sup>

## SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai.

## SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

**SVARBU:** Prieš bet kokią darbą su UNICOL CT kljais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Degus. Nerūkykite. Laikykite toliau nuo visų kaitinimo, ugnies, kibirkšties šaltinių. Ventiliuokite patalpas, kol išgaruos tirpikliai. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

## PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30020950	22 kg metalinis kibiras	24	35492100309

### Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

