

UNIDUR N

UNIVERSALUS GRUNTAS BE TIRPIKLIŲ

PRIVALUMAI

- Pagerina išlyginamųjų mišinių sukibimo savybes
- Suriša skirtingus pagrindus
- Lengva naudoti - tepamas voleliu
- Bekvapis

TAIKYMO SRITIS

UNIDUR N - paruoštas naudojimui gruntas be tirpiklių, pagerinantis sukibimo savybes tarp išlyginamųjų mišinių ir betoninių pagrindų, keraminių plytelių, molio keramikos, pusiau lanksčių ir vinilinių grindų plytelių, pagrindų su senais akrilinių ir neopreninių klijų likučiais. Taip pat tinkamas naudoti ant vandeniui atsparių MDP, faneros plokščių prieš liejant mišinius.

Gali būti naudojamas su industriniais grindų mišiniais patalpų viduje ir lauke.

Skiestas naudojamas įgeriančių betoninių pagrindų porėtumui mažinti.

Naudojimui patalpų viduje ir lauke.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Grunto tipas	Sintetinių dervų vandens pagrindo skystis
Spalva	Šviesiai mėlva
Išdžiūvusios plėvelės spalva	Skaidri
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	Apie 1,05 +/- 0,01 g/cm ³
Degumas	Nedegus
Dengimas	Savaime išsilyginančius mišinius liekite per 12 val. nuo gruntavimo
Džiūvimo laikas	Apie 30 min. įgeriamiems paviršiams; 1,5-2 val. neįgeriantiems paviršiams (priklausomai nuo temperatūros, santykinės drėgmės, ir pagrindo porėtumo)
Darbinė temperatūra	Pageidautina +10°C - +25°C. Pagrindo ir medžiagos temperatūra nežemiau +10°C

Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -5°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, tinkamo tempimo ir gniuždymo stiprio; be įtrūkimų, defektų ar cementinio pieno; švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be sandariklių ar kitų medžiagų, kurios sutrukdytų glaisto sukibimui su pagrindu.

Sukietėję, tvirti, vandenyje netirpūs klijų likučiai turi būti mechaniškai pašalinti. Minkšti, silpni klijų likučiai, išlyginamieji sluoksniai turi būti pilnai pašalinti.

Likutinės drėgmės kiekis pagrinduose neturi viršyti 3%. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

GRUNTAVIMAS

Įgeriantys paviršiai

Tepkite vandeniu (1:1 santykiu) skiestą gruntą tolygiai naudodami porolono ar trumpo plauko volelį (išeiga apie 100g/m²). Neviršykite rekomenduojamos išeigos, venkite balų formavimosi. Leiskite išdžiūti apie 30 min. Esant reikalui, tepkite keletą kartų, kad pilnai prisotintumėte paviršių. Mišinius liekite tik gruntui pilnai išdžiūvus (džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, drėgmės, temperatūros ir užtepto grunto kiekio). Leiskite gruntui džiūti 24 val. ant anhidritinių pagrindų.

Neįgeriantys paviršiai

Tepkite gruntą plonu sluoksniu tolygiai naudodami trumpo plauko volelį (išeiga apie 90-100g/m²). Neviršykite rekomenduojamos išeigos, venkite balų formavimosi. Leiskite išdžiūti apie 60 min. Mišinius liekite po 6-12 val. po grunto užtepimo.

Anhidritiniai pagrindai

Anhidritinių pagrindų drėgmės lygis neturi viršyti 0,5%. Pašalinkite dažų, skiedinio, tinko ir kt. likučius. Pagrindo paviršių nušveiskite. Užtepkite neskiestą gruntą (išeiga apie 100g/m²) ir leiskite išdžiūti bent 24 val. prieš liejant lyginamuosius mišinius.

PASTABOS

- Grindinio šildymo sistema turi atitikti esamus reikalavimus. Išjunkite grindinį šildymą 48 val. iki darbų pradžios. Įjunkite po 48 val. palaipsniui didinant temperatūrą. Nenaudokite, jei grindinis šildymas yra įjungtas.
- Laikykitės nurodyto džiovinimo laiko.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius ir šviežias dėmes valykite šiltu vandeniu.

IŠEIGA

90-100 g/m² sluoksniui, priklausomai nuo pagrindo.

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +5°C - +30°C temperatūrai. Atsparūs šalčiui iki -5°C.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: prieš bet kokį darbą su UNIDUR N gruntu, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos normų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpkite garų. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com. Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis/paletėje	Barkodas
30047914	5 kg skardinė	72	3549210014744
30047911	20 kg skardinė	24	3549210491439

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax : (495) 787 31 72

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

