



XTREM'FAST

Specialus greitis tvirtinimo glaistas išoriniams ir drėgnoms patalpoms.

PRIVALUMAI

- Polimerizacija 4 kartus greičiau nei įprastas sandariklis.
- puikus pradinis gnybtas.
- Hibridinė technologija: nėra tirpiklio, nėra izocianato.
- Labai atsparus oro sąlygoms, temperatūros skirtumai ir UV.
- Šlifuojamų šlapių paviršių tvirtinimas.
- Pritaikymas vidaus / lauko sąlygomis

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Universalus fiksavimo mastika su greitu kietėjimu.

Jis suderinamas su visomis medžiagomis: plyteliu, korektu, natūraliu akmeniu, geležimi, plieniu, aliuminiu, cinku, sintetinėmis medžiagomis, mediena, medžio drožlių plokštėmis, kamšteliu, ce-ramiku, PVC.

Specialiai sukurta koliažoms:

- Už išorės: šalikas, plokštės, stogas, plytelės, karnizai, objektų tvirtinimas.
- vonios kambariuose ir drėgnose patalpose: PVC dailylentės, veidrodžiai, įvairūs objektai ...

Taip pat tinka visiems įprastiems pastato koliažams interjere: dailylentės, plokštės, grindjuosteliai, lazdelės, laiptelių nosies, laiptų renovacijos sistemos, veidrodžiai, liejiniai, keramika ...

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Hibridinė technologija

Spalva: balta

Odos formavimas: 20 min

Kranto kietumas A: 55

Pailgėjimas pertraukoje: > 150%

Darbo temperatūra: + 5 ° C iki + 35 ° C

Darbinė temperatūra: nuo -40 ° C iki + 100 ° C

Galutinis nustatymas: apie 24 valandas, priklausomai nuo paviršiaus ir naudojimo sąlygų.

PARUOŠIMAS

Pagrindai turi būti garsūs, sausi, švarūs, be dulkių, nuriebalinti, neskiesti ir pagal DTU ir galiojančias taisykles.

Užtepkite rankiniu arba pneumatiniu purškimu virvių arba smeigtukų, išdėstytų apie 15 cm, paspauskite ir palikite polimerizuotą.

Prisitaikymas konsoliduojamas nuo 6 valandų.

Galutinis nustatymas: 24 val. Priklausomai nuo laikmenos ir naudojimo sąlygų.

VALYMAS

- Švieži produktas: valymo servetėlės arba AK tirpiklis.

- Sausas produktas: išvalius.

SĄNAUDOS

Apie 10 m 5 mm skersmens laidą.

LAIKYMAS

18 mėnesių originalioje pakuotėje, sausoje ir vidutinio klimato patalpoje, apsaugotoje nuo šalčio, tarp + 5 ° C ir + 25 ° C.

SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape www.quick-fds.com arba paprašykite mums gauti kopiją fakso.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
3011430 0	Blanc - Cartouche 290 ml	12	3549210031 420

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



KONDISICIONAVIMAS

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru