



XTREM PLUS

2 iš 1 universalus tepimo: junginiai ir klijai.

SNJF etiketės fasadas. Interjeras / eksterjeras.

PRIVALUMAI

- Daugialypės terpės, daugialypės terpės.
- Laikosi drėgnose substratose
- Galima dažyti save
- Lengvas ekstruzijos
- SNJF etiketės klasė 25E fasadas
- Universalus: jungtys ir koliažai
- Hibridinė technologija: be tirpiklių, izocianato neturintis
- Puikus atsparumas senėjimui, vibracijai, orui ir UV

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Daugiasluoksnės hibridinės technologijos hermetikai visiems bendriems statybiniam sujungimams ir koliažoms. Atliekama ta pačia funkcija, kaip ir įprasta poliuretalinė mastika be tirpiklio arba izocianato.

- Įvairūs koliažai: baseinai, laiptų nosės, lazdelės, dailylentės, plytelės ...
 - Adhezija ant visų medžiagų, net užblokuota užblokuota: betonas, mūra, mediena, plytos, plytelės, stiklas, metalai, keramikos, epoksidinės, poliesterio ...
 - Vidaus eksterjeras.
- Hidroizoliacija: išsiplėtimo ir suskaidymo jungtys, mūrijimas, pertvaros, stalių dirbiniai

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Spalva: balta
- Odos formavimas: 45 min / dulkių išjungimas: 50 min
- Polimerizacijos greitis: apie 3 mm / 24 val
- Kranto kietumas A: 50
- pailgėjimas pertraukoje: > 250%
- Taikymo temperatūra: + 5 ° C iki + 40 ° C
- Darbo temperatūra: -40 ° C iki + 100 ° C

TAIKYMAS

Paviršiai turi būti sveiki, švarūs, be dulkių, nuriabalinti, neskiestų ir pagal galiojančias DTU ir taisykles.

Naudokite rankiniu ar pneumatiniu purškimu reguliuojamu slėgiu.

- Klijavimas: uždėkite elementą, kurį reikia sureguliuoti, pritvirtinkite virveles arba spaustuokus, paspauskite ir leiskite polimerizuoti. Negalima dirbti su komplektu per kitas 24 valandas.
- Sandarinimas: jei reikia, nuimkite sandariklį lygiai, galbūt ant jungties apačios (jungties gylis apribojamas iki 2/3 jo pločio), tada sumaišykite su mentele, panardinta į vandens muilą

VALYMAS

- Švieži produktas: su valymo servetėlėmis ar tirpikliu AK
- Sausas produktas: išvalius.

SAŃAUDOS

Apie 10 m 5 mm skersmens laidą.
6 m 10 x 5 mm sekcijos jungtys.

LAIKYMAS

12 mėnesių originalioje pakuotėje, sausoje ir vidutinio klimato patalpoje, apsaugotoje nuo šalčio tarp + 5 ° C ir + 25 ° C

SAUGUMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos, pasitarkite su saugos duomenų lape www.quick-fds.com arba paprašykite mums gauti kopiją fakso.

Įgyvendinimo rekomendacijos yra nustatomos atsižvelgiant į naudojimo standartus. Jie turi būti gerbiami, tačiau neatsižvelgiama į ankstesnius bandymus, ypač pirmojo naudojimo atveju ir (arba) konkrečių paramos, svetainės ar aplinkos apribojimų. Patikrinkite saugos

duomenų lapus dėl atsargumo priemonių.

KONDICIONAVIMAS

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
301143 10	Balta - 290 ml kasetė	12	3549210031 239

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru