



# "PRIMER 6000" Gruntas

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Version: 2015-10-23

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Dispersijos pagrindo gruntas, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, skirtas pagrindo darymui namų viduje prieš tepant "Bostik Golvspackel" grindų glaistą arba tvirtinimo mišinį. "Primer 6000" gruntas yra naudojamas norint sumažinti sugėrimą, pagerinti kibimą, jis suriša dulkes ir sandarina porėtumą. Kai kuriais atvejais "Primer 6000" gruntas yra maišomas su glaistu, kad būtų padidinamas glaisto lankstumas.

### NAUDOJIMO SRITIS

Visų tipų paviršiams, kurie gali būti dengiami "Bostik" grindų glaistu arba klijais.

### DARBO INSTRUKCIJOS

Stebėkite, kad ant paviršiaus nebūtų dulkių, purvo, alyvos, riebalų, vaško ir pan. Esami nešvarumai nutrinami arba nušlifuojami. "Primer 6000" glaistas yra tepamas ant normaliai sugeriančio paviršiaus vieną kartą atskiedus vandeniu santykiu 1:3 (gruntas:vanduo). Ant stipriai sugeriančio paviršiaus rekomenduojama tepti 2 sluoksnius. Ant grindų gipso plokščių ir medžio pluošto plokščių gruntas skiedžiamas vandeniu proporcija 5:1 (gruntas:vanduo). Ant medžio, klinkerio, akmens ir panašių medžiagų gruntas tepamas koncentruotas. Ant kietų lygių paviršių rekomenduojama, kad paviršius būtų apdorojamas suspensija iš glaisto miltelių ir grunto "Primer 6000." Gruntas į paviršių yra įtrinamas šepečiu. Venkite vandens sankaupų susidarymo. Gruntas turi maksimaliai išdžiūti. Lyginimas ir glaistas turi būti atliekamas praėjus 24 valandoms.

### SAUGA

Produkto turinys pagal galiojančius įstatymus nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai arba degus. Daugiau informacijos rasite Produkto informaciniame aprašyme.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Medžiagos tipas	Polimerų dispersija
Tirpinimo priemonė:	Vanduo
Spalva:	Balta
Tankis	1,04 kg/l
Džiuvimo laikas	Nuo 30 iki 60 minučių, priklausomai nuo to, kiek sugeriantis yra paviršius, kokia yra temperatūra bei drėgmė.
Įrankių valymas	Tuoj pat vandeniu
Atliekų tvarkymas	Tvarkomos kaip pramoninės atliekos. Esant didesniai kiekiui arba išmetant neištuštintas pakuotes, pasitarkite su vietine atliekų tvarkančia įmone. Tuščios pakuotės yra perdirbamos.
Išėiga	1 litras 10-14 m <sup>2</sup> maišant santykiu 1:3, priklausomai nuo to, kiek sugeriantis yra paviršius.
Pakuotės dydis	1 litro butelis, 5 ir 15 litrų talpa
Skiedimas	Žr. darbo eigos aprašymą
Sandėliavimas	12 mėnesių neatidarytoje pakuotėje prie +20°C temperatūros. Saugoti nuo šalčio.
Pagalbiniai įrankiai tepant klijus	Teptukas arba šluotelė
Tepimo temperatūra	Nežemesnė nei +6°C temperatūra

### Išėigos lentelė

SUSISIEKITE SU MUMIS

TEL. 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

**Bostik AB**, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09  
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50  
21, [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Atsisakymas: pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo da