

Enduit de rebouchage poudre Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage en poudre Bostik permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 5 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.



DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaque de plâtre cartonées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Rebouche en une seule passe
- Sans retrait
- Excellente dureté
- Sec en 3 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.
Temps d'utilisation : 40 minutes.
Temps d'intervalle entre 2 couches : 3 heures.
Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire).
Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

1/ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour un 2.5 volumes de poudre ou 1 kg de poudre pour 470ml d'eau.
Verser la poudre dans l'eau.
Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

3/ LISSAGE

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

4/ PONÇAGE

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.




Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604181	Boîte carton 1 kg	6	3549212470388
30604182	Sac papier 5 kg	4	3549212470395
30604183	Sac papier 15 kg	1	3549212470401
30604302	Sac papier 2.5 kg	4	3549212471187

SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Le port du masque est recommandé pour le ponçage.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

