



# Solfix 2900

## UNIVERSELE TAPIJTLIJM

### VOORDELEN

- Hoge eindkleefkracht
- Hoge aanvangshechting
- Oplosmiddelvrij
- Geschikt voor vloerverwarming (Bostik raadplegen)
- Blijvend soepele lijmfilm

### PRODUCT

Oplosmiddelvrije tapijtlijm met een hoge aanvangshechting.

### TOEPASSINGEN

Geschikt voor tapijt met latexrug, tapijt met synthetische rug (action bac), naaldvilt, halfsoepele tegels, coco en sisal met latexrug.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast zijn.

**Voorbehandeling:** Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

**Aanbrengen:** Solfix 2900 met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De wachttijd bedraagt: 5 à 10 min. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ±30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).



## OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op verzoek.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
beige	7 kg emmer	30043261
beige	14 kg emmer	30043262

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat
Dichtheid	± 1,4 kg/m <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Wachttijd	5 - 10 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%)
Opentijd	35 - 45 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%)
Aanbevolen lijmkam	A2 verbruik 280 à 350 g/m <sup>2</sup> (tapijt op schuimrug) B1 verbruik 300 à 350 g/m <sup>2</sup> (action bac) B2 verbruik 400 à 500 g/m <sup>2</sup> (coco en sisal op latexrug)
Belastbaar	na 18 u
Geschikt voor zwenkwielen	Ja
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm	water
GISCODE	D1

### Bostik Belux

Meulestedekaai 86  
9000 Gent  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244  
BE + 32 (0) 9 255 17 17



### Bostik BV

De Voerman 8  
5215MH 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.