



SL A960 VARIO

EGALISATIEMIDDEL IN PASTAVORM

VOORDELEN

- Uitstekende hechting
- Ideaal voor egaliseren in dunne lagen
- Geschikt voor alle ondergronden
- Voor kleine oppervlakken
- Geschikt voor verticale applicatie
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm

PRODUCT

SL A960 VARIO een niet-zelfvloeiend, gebruiksklaar egaliseermiddel voor de uitvoering van een dunne egalisatielaag. Laagdikte: 0.5 - 2 mm.

TOEPASSINGEN

SL A960 VARIO is geschikt voor het nivelleren van oude lijmresten, houtvezelplaat in renovatie, houten trappen, oude tegels, metaal, parket, cementdekvloer en het herstellen van trapneuzen. SL A960 VARIO kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber en tegelvloer.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%
- Cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm-%
- Houten vloer: 7,0-11,0 %

Voorbehandeling

- **Bestaand tegelwerk:** Losliggende tegels fixeren, reinigen, grondig naspoelen en laten drogen.
- **Oude lijmresten:** Alle niet-hechtende delen verwijderen.
- **Oud parket:** Loszittende delen vastnagelen, was en vernis verwijderen (schuren).



- **Houtvezelplaat:** De panelen (min. 19 mm dik) met tand en groef, verlijmd en met schroeven bevestigen op de oude ondergrond.
- **Metaal:** Ontvetten, alle roest verwijderen en neutraliseren.

Verwerking: Oproeren vóór gebruik. Niboplan D 155 gladstrijken met een vlakspaan, bij de neergaande beweging de gewenste dikte (max. 2 mm) bepalen door de vlakspaan enigszins schuin te houden. Nooit water toevoegen aan het product.

Inzetbaarheid

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, tegels.

ALGEMEEN

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren. Tijdens droging dient tocht en direct zonlicht vermeden te worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL A960 VARIO is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com


Verpakking	Artikel nummer	EAN code
Emmer á 22 kg.	30615597	4008373130399

Technische kenmerken	
Basis	pasteuze massa
Kleur	grijs
Verbruik	ca. 1,6 kg /m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	van +10°C tot +30°C
Beloopbaar	na ca. 8 uur
Verdere bewerking	na ca. 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm.
Geschikt voor vloerverwarming	ja
GISCODE	D1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 4291 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be