

# Isolpaste

## ISOLATIE PASTALIJM

### VOORDELEN

- Tast schuimen niet aan
- Direct gebruiksklaar
- Hoge aanvangshechting

### PRODUCT

Bostik Isolpaste is een dispersielijm voor de verlijming van polystyreenschuimplaten.

### TOEPASSINGEN

- Verlijming van polystyreenschuim isolatieplaten en plafondtegels op poreuze ondergronden
- Toepasbaar voor zowel geëxpandeerd als geëxtrudeerd polystyreenschuim (EPS en XPS)

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Pasteus
- Eénzijdig aanbrengen
- Fysisch drogend (moet vocht kwijt)

### HECHTING

Goede hechting op polystyreenschuim en op poreuze ondergronden als hout, beton\*, gips, gipskarton, steen, stuc- en pleisterwerk.

\*Voor verlijming op prefab beton en gesloten ondergronden wordt Bostiktop Foam aanbevolen.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergronden dienen vlak, schoon, voldoende vast en vetvrij te zijn.

**Aanbrengen:** Isolpaste met een getande spaan op het schuim of op de ondergrond aanbrengen. Een andere mogelijkheid is om met een plamuurmes dotten aan te brengen op het schuim of de ondergrond met een onderlinge afstand van 10 à 15 cm.

Binnen 20 minuten, als de lijm nog vochtig is, het schuim op de juiste plaats aanbrengen. Correcties zijn nog mogelijk.

**Afbinden:** Isolpaste bindt af binnen 24 uur. Onder vochtige omstandigheden is de afbindtijd langer. Aanvangshechting voldoende, ook voor normale plafondtegels. Zware platen gedurende 30 minuten ondersteunen.

**Reinigen:** Niet uitgeharde resten Isolpaste verwijderen met (warm) water.

**Verbruik:** Het verbruik bedraagt ca. 1 kg per m<sup>2</sup>



### OPSLAG EN STABILITEIT

12 Maanden houdbaar in niet-geopende verpakking. Vorstvrij, onder droge condities tussen +5°C en +30°C bewaren.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	styreen-acrylaat dispersie
<b>Component</b>	1
<b>Oplosmiddel</b>	water
<b>Consistentie</b>	pasteus
<b>Vochtbestendigheid</b>	na afbinden goed
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+10°C tot +35°C
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40°C tot +70°C
<b>Soortelijke massa</b>	1,7 gr/ml
<b>Droge stofgehalte</b>	ca. 72%
<b>Asgehalte</b>	ca. 28%
<b>Afbindtijd</b>	24 uur (bij 20°C/RV 50%)
<b>Artikelnummer</b>	30811483
<b>EAN code</b>	8713572034244
<b>Kleur</b>	wit
<b>Verpakking</b>	14 kg emmer
<b>Verpakt per</b>	1

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)