



Nibofloor S 800

MULTI-DISPERSIELIJM SPECIAAL VOOR LINOLEUM & PVC

VOORDELEN

- ✓ Zeer emissiearm
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Goed verwerkbaar
- ✓ Goede aanvangskleefkracht
- ✓ Hoge eindkleefkracht
- ✓ Zuinig in verbruik

PRODUCT

Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersie lijm.

TOEPASSINGEN

Speciaal voor PVC in banen en stroken, cushion floor en rubber tot 3,5 mm. met gladde boven- en onderzijde. Ook geschikt voor linoleum en vele tapijtsoorten.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast zijn en moet eventueel voorbehandeld worden.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken. Asfaltdekvloer en andere niet-zuigende ondergronden in min. 2 mm laagdikte egaliseren.

Aanbrengen: Nibofloor S 800 met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

De wachttijd bedraagt: 10 à 15 min. voor een natbedverlijming; 30 à 60 min. voor contactverlijming. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ±30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

Verlijmen van rubber vanaf 3 mm: gebruik een B1 lijmkam.



OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Kleur beige-wit | Verpakking 14 kg emmer | Artikelcode 30243170 |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Basis | kunstharsdispersie |
| Dichtheid | ± 1,3 kg/m ³ |
| Verwerkingstemperatuur | +15°C en +20°C |
| Wachttijd | natbedverlijming: 10-15 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%) contactverlijming: 30-60 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%) |
| Opentijd | 50-60 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%) |
| Aanbevolen lijkam | A2 verbruik ± 320 g/m ² B1 verbruik ± 380 g/m ² B2 verbruik ± 650 g/m ² |
| Belastbaar | na 24 u |
| Wachttijd voor het lassen van de naden | 24 u |
| Geschikt voor zwenkwielen | ja, volgens DIN EN 12529 |
| Geschikt op vloerverwarming | ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant |
| Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm | water |
| GEV-EMICODE | EC1+ |
| Der Blaue Engel | RAL UZ 113 |
| GISCODE | D1 |

Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

| | |
|-----------------------|---|
| BOSTIK HOTLINE | |
| Smart help | NL + 31 (0) 73-6 244 244 BE + 32 (0) 9 255 17 17 |

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

