

Niboplan D 155

EGALISATIEMIDDEL IN PASTAVORM

VOORDELEN

- Uitstekende hechting
- Ideaal voor het egaliseren in dunne lagen
- Alle ondergronden (cement, tegelvloer, hout, ...)
- Hoge hardheid
- Ideaal voor kleine oppervlakken
- Kan ook verticaal aangebracht worden (herstelling trapneuzen)
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsvrij

PRODUCT

Niboplan D 155 een niet-zelfvloeiend, gebruiksklaar egaliseermiddel voor de uitvoering van een dunne egalisatielaag. Laagdikte: 0,5 - 2 mm.

TOEPASSINGEN

Niboplan D 155 is geschikt voor het nivelleren van oude lijmresten, houtvezelplaat in renovatie, houten trappen, oude tegels, metaal, parket, cementdekvloer en het herstellen van trapneuzen. Niboplan D 155 kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber en tegelvloer.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%
- Cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm-%
- Houten vloer: 7,0-11,0 %

Voorbehandeling oude tegels: Losliggende tegels fixeren, reinigen, grondig naspoelen en laten drogen.

Voorbehandeling oude lijmresten: Alle niet-hechtende delen verwijderen.

Voorbehandeling oud parket: Loszittende delen vastnagelen, was en vernis verwijderen (schuren).

Voorbehandeling houtvezelplaat: De panelen (min. 19 mm dik) met tand en groef, verlijmd en met schroeven bevestigen op de oude ondergrond.

Voorbehandeling metaal: Ontvetten, alle roest verwijderen en neutraliseren.

Verwerking: Oproeren vóór gebruik. Niboplan D 155



gladstrijken met een vlakspaan, bij de neergaande beweging de gewenste dikte (max. 2 mm) bepalen door de vlakspaan enigszins schuin te houden. Nooit water toevoegen aan het product.

Inzetbaarheid

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, tegels.

Laagdikte: 0,5 - 2 mm.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ventilatie en de temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
Grijs	emmer 22 kg	30821552

OPSLAG EN STABILITEIT

12 maanden in de oorspronkelijke ongeopende verpakking bij +10 à +30°C. Vorstgevoelig.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	grijze pasta
Verbruik	ca. 1,6 kg /m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C
Beloopbaar	na 8 uur
Verdere bewerking	na min. 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 0 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja
GISCODE	D1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+ 32 9 - 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be