

Parfix D38

WATERARME DISPERSIELIJM

VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij
- Zeer emissiearm/EC1
- Snelle afbinding
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Niet geschikt op anhydrietdekvloer

PRODUCT

Parfix D38 is een waterarme dispersielijm voor het verlijmen van parket.

TOEPASSINGEN

- Zeer geschikt voor het verlijmen van ondervloeren: mozaïek, spaanplaatbroodjes, OSB (geschuurd).
 - Ook geschikt voor het verlijmen van stroken (tapis) en Bourgogne vloeren (9 mm massief) op ondervloeren.
- Niet geschikt op anhydriet dekvloer, gesloten ondergrond (tegelvloeren) en voor het verlijmen van exotische, nerveuze houtsoorten (bv. beuk, esdoorn). Voor het verlijmen van massief afgewerkt parket en voor nerveuze/exotische houtsoorten kan men volgende lijmen gebruiken: Bostik Parfix PU56 of 57, Parfix Elastic, Parfix Eco Plus.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, permanent droog, spanningsvrij, zuiver, druk- en trekvast zijn en moet evt. voorbehandeld worden. Bij poreuze of poederige ondergrond de technische dienst van Bostik raadplegen.

Geschikt voor volgende ondergronden:

- Cement- en betondekvloer (normaal absorberend).
- Onderparket, spaanplaatbroodjes.
- Houtvezelplaten, OSB (geschuurd) of multiplex.

In ieder geval steeds het vochtgehalte van de ondergrond, het hout en de lucht vóór de plaatsing controleren.

Het vochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden (gemeten met CM apparaat):

- Cement- en betondekvloer: max. 2,0%
- Cement- en betondekvloer met vloerverwarming: max. 1,8%

Het vochtgehalte van het hout moet op het moment van de plaatsing tussen 7% en 11% bedragen (volgens EN13226-13227). De relatieve luchtvochtigheid van de



lokalen moet tussen 45% en 65% bedragen en dit voor, tijdens en na de plaatsing van het parket. Op vochtige cementgebonden ondergronden (> 2.0%) of met gevaar van opstijgend vocht ons systeem Eponal 336 (epoxyvochtscherm) + een aangepaste Parfixlijm in functie van het parkettype.

Verwerken: Met de geschikte spatel de lijm aanbrengen op de ondergrond. Het parket in de verse lijmrillen plaatsen zonder de inlegtijd te overschrijden. Na het inleggen het parket zorgvuldig aandrukken of belasten zodat men een lijmoverdracht van 100% verkrijgt. Tussen de muur en het parket steeds een ruimte van ± 10 mm. behouden. Om de 10 à 15 m², het geplaatste parket opnieuw aankloppen.

Kleur
beige

Verpakking
emmer 14 kg

Artikelcode
306059040

OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	dispersielijm
Dichtheid	± 1,40 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot + 20°C
Inlegtijd	< 30 min (+15°C tot +20°C / RV 45 - 65%)
Aanbevolen lijmkam	B2 - B3 - B12
Verbruik	700 - 1100 g/m ²
Schuren en afwerken	min. 48 u na verlijmen
Beloopbaar	voor woningen na 24 u intens verkeer na 48 u
Reiniging van het gereedschap	water

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.