

# Bostik Vloeibare contactlijm

## SUPERKRACHTIGE NEOPREENLIJM

### VOORDELEN

- onmiddellijke hechting zonder klemmen
- hoge treksterkte
- bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

### PRODUCT

Superkrachtige neopreenlijm

### TOEPASSINGEN

- Hout, laminaat, spaanplaat (fineer op hout en werkbladen, randen van tafels ...)
- Rubber (trapneuzen, vloertegels, zadels ...)
- Leder en kunstleder (schoenen, kledij, bagage ...)
- Kurk (muurbekleding, tegels ...)
- Hard kunststof (kabelkokers en plinten, vloerbekleding ...)
- Metaal (bekleden van deuren, ...)

Niet geschikt voor polystyreen, polyethyleen, soepele PVC en polypropyleen.

### ONDERGROND EN VERWERKING

De te verlijmen oppervlakken moeten proper, droog, ontvet en ontsuft zijn. Gladde oppervlakken opruwen met schuurpapier.

De lijm aanbrengen in een dunne en regelmatige laag op de beide oppervlakken. De lijm 10 minuten laten drogen. Zodra de lijm niet meer aan de vingers kleeft, de oppervlakken precies op elkaar leggen en samenvoegen terwijl men hard drukt.

De hechting is onmiddellijk en definitief zonder klemmen.



## MILIEU

Bostik Vloeibare Contactlijm bevat oplosmiddelen.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Bostik Vloeibare contactlijm dient men droog en vorstvrij op te slaan in ongeopende originele verpakking. Bostik Vloeibare contactlijm is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities minimaal 18 maanden houdbaar

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com) verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
beige	pot 12 x 750 ml	30021247
beige	blik 5 l	30021245

Technische kenmerken	
Basis	Neopreenlijm
Verbruik	150 à 250 ml/m <sup>2</sup> éénzijdig
Minimale verwerkingstemperatuur	+15°C
Wachttijd	10 min (+20°C / RV 55%)
Maximale weerstand	na 24 u
Reiniging	Gereedschap en niet uitgeharde lijm reinigen met aceton
GISCODE	S1

De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de porositeit van de ondergrond.

## Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
[info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244  
BE + 32 (0) 92551717



## Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)