



8020 FLOOR & WALL

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBEKRIVELSE

Sementbasert festemasse med god hefteevne for legging av keramiske fliser på alle faste underlag hvor risikoen for spenninger er større. Godkjent for keramiske våtromskonstruksjoner i henhold til svenske BBVs bransjeregler 07:1 i kombinasjon med Bostik Tettesjiktsystem.

BRUKSOMRÅDE

For montering av keramiske materialer på vegger og gulv. Kan brukes på ulike typer faste og rene underlag med RF (relativ fuktighet) på under 85 %, f.eks. betong, puss, gipsplater og godkjente våtromsplater hvor risikoen for spenninger er større. I våtrom skal det normalt alltid brukes Bostik Tettesjiktsystem. Ved bruk på andre underlag, ta kontakt med Bostik AB.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag Sørg for at underlaget er fast, tørt og rent og har en temperatur på minst +5 °C. Primer Underlaget skal normalt alltid forbehandles med Bostik Primer 6000. Ved montering av keramiske materialer i våtrom skal det alltid brukes Bostik Tettesjiktsystem. Blanding Tilsett 4,5 liter vann til 15 kg pulver. Bruk en drill med visp og rør blandingen sammen til en klumpfri og tyktflytende masse. Vent 2-3 minutter og rør igjen. Bruk vann med en temperatur på +5 til +20 °C. Ikke bruk varmt vann ettersom dette kan føre til rask uttørking. Massens temperatur bør ligge mellom +10 til +20 °C. Påføring Fordel masse for ca. 5 minutters fliselegging og jevn ut med en tannsparkel. På gulv som utsettes for store belastninger legges massen både på underlag og flis. Trykk fast flisene. Fjern festemasse som har trengt opp til mer enn halve fugedybden. Blandet festemasse må brukes innen ca. 2 timer.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

PRODUKTBEKRIVELSE

Bindemiddel	Spesialsement
Ballast	Natursand, maks. 0,25 mm
Lagtykkelse	6-15 mm
Brukstid	ca. 20 minutter ved +18 °C
Brukes innen	ca. 2 timer ved +18 °C

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Håndtering av avfall	Håndteres som industriavfall. Ved større mengder eller avhending av forpakninger som ikke er tomme, ta kontakt med det lokale avfalls-selskapet. Tomme forpakninger kan resirkuleres.
Fugeklar etter	Gulv: ca. 24 timer
.	Vegg: ca. 4 timer
Gangbar etter	ca. 24 timer dersom temperaturen under tørketiden er på minst +18 °C.
Forbruk	Se tabell
Rengjøring av verktøy	Umiddelbart med vann
Holdbarhet	ca. 12 måneder på et tørt og kjølig sted i uåpnet forpakning

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

