



PARKETT BASIC

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

MS-polymerbasert parkettlim. Fri fra flyktige løsningsmidler og isocyanater. Limet herder ved reaksjon med fuktighet fra luften eller gulvmaterialet. Oppfyller kravet til EC1 i samsvar med EMICODE.

BRUKSOMRÅDE

Til helliming av ulike typer av parkett □ ubehandlede eller behandlet. F.eks. lamell og massiv parkett samt mosaikk parkett mot betong, sparklede flater, trefiber -og sponflater, gummikork etc. Obs! Liming kan ikke gjøres på underlag av fare for stigende fuktighet.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Følg først og fremst produsentens instruksjoner. Følgende er bare supplerende opplysninger om aktuell liming. Forberedelser Følg instruksjonen for rekondisjonering og legging av gulvmaterialet. Vanligvis skjer en kondisjonering ca. 8 dager ved 35-65 % RF og temperatur +18 til 22 °C. Underlaget skal være plant, rent og støvfritt. Planheten skal vanligvis være ±3 mm over 2 meter, lamellparkett og lang stavparkett krever et jevnere underlag enn f.eks. mosaikk parkett. Betongunderlag skal være valset alternativt avrettet, og strekkfastheten i underlaget skal være minst 1,5 MPA. Ved liming av lamellparkett kan normalt maks 20 x 50 m monteres uten bevegelsesfuger. Rommet skal være klart innen limingen utføres. Luftfuktighet og temperatur skal være det samme som rommet skal ha i framtiden. Liming Påfør på underlaget med en tannsparkel, som normalt gir ca. 2 m²/liter, i et område som tilsvarer det du har tid til å legge innen 20 min. Monter og press fast gulvmaterialet i det våte limet. Kontroller at overlappingen er god over hele overflaten. Parkett Basic kan også brukes til liming av tregulv på betongunderlag med eller uten avrettingsmasse, med høyere RF enn 65 %. Den relative fuktigheten i betongunderlag får maks være 85 %. Limet appliseres med en lim spade som gir 1 m²/liter og som gir en heldekkende limfilm mot underlaget. Under ingen omstendigheter får tregulv limes på et underlag med tilstøtende fukt. Etterbehandling Belastning og overflatebehandling av parkettgulvet kan skje tidligst etter 2 døgn.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er i samsvar med gjeldene lover og ikke klassifisert som helse -eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før applisering	
Materialtype	Silanterminert polyol
Konsistens	Tiksotrop smidig masse
Herdetid	Herder med luftens og materialets fuktighet
Farge	Beige
Tørrstoffinnhold	100 %
Lagringstid	6 måneder i ubrudd forpakning
Tetthet	1,6 g/cm ³
Påføring	Tannsparkel
Forbruk	Ved RF opp til 65 %, 2 m ² /l
.	Ved RF fra 65 % til maks 85 %, 0,8-1,0 m ² /l
Rengjøring	Verktøy rengjøres med Bostik Lim- og Penselvask. Tørket lim fjernes mekanisk.
Brannfarlig	Nei
Egenskaper etter applisering	
Farge	Beige
Herdetid	1-4 døgn
Driftstemperatur	-30 °C til +80 °C. Temp. 90 °C
Fuktbestandighet	Uttørket limfuge har svært god fuktmotstand.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

