



Flex'n'Paint

TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-08-17

PRODUKTBESKRIVELSE

Fleksibel og krympefri SMP-basert tetnings- og fugemasse for inne/utemiljø som gir en permanent elastisk fuge. Overmalingsbar.

BRUKSOMRÅDE

Benyttes for bevegelsesfuger mellom ulike bygningsdeler eller tetninger som krever en værbestandig fuge. Overmalingsbar med de fleste fargetyper, uten risiko for sprekkdannelser eller utilstrekkelig feste av fargen. Bevegelsesfuger krever at den valgte fargen har samme bevegelsesabsorberende evnen som fugemassen. Dyresikker og bestandig mot kulde, sollys og fukt med høy festeevne mot de fleste typer byggematerialer uten primer (ikke fet gips PP/PE/PTFE, bitumen). Klarer fugebevegelser opptil 25%. Bevegelsesfukter krever metning med bunningslist og at fugedypet minst er halve fugebredden. Små fuger (5–10 mm) krever fugedybde=fugebredde (1:1). Benytt Primer 5075 ved fugging av bevegelsesfuger i fasade. Tørketiden for alkydbasert farge kan forlenges når den males på fugen – gjennomfør test.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Overflatene må rene og frie for fett. Festes også på fuktige overflater. Kontrollere om festeprimer er nødvendig dersom overflatene er porøse eller trenger støvbinder. Start med å åpne patronen med et egnet skjæreverktøy/kniv. Skru på munnstykket og skjær av toppen i en 45-graders vinkel. Tilpasse åpningen til fugeåpningens bredde. Påføre fugemassen på underlaget i en takt slik at du kan kontrollere at klebingen mot underlaget blir bra. Fugemassen skal fylle hele fugeåpningens feste mot fugesidene. Dette er ekstra viktig når fugemassen benyttes på vertikale flater eller på tak/vegg-vinkelen. Jevne ut fugen med et egnet verktøy slik at overflaten blir jevn (fukte verktøyet). Utjevningen er viktig for å sikre et korrekt feste i fugemassens levetid (ekstra viktig i utemiljø). Påføre utjevningen senest innen 10–15 minutter.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Fugemassen oppfyller høye krav til miljø og arbeidssikkerhet, og gir lave utslipp til miljøet. For ytterligere informasjon konsulteres alltid gjeldende sikkerhetsdatablad før du bruker produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskap før påføring	
Materialtype	Fleksibel masse av SMP-typen
Herding	Herdes gjennom fukt i luften
Tetthet	1,45 kg/l
Farge	Hvit (nærmeste fargematching S0500-n)
Lagringstemperatur	Min +5°C, men i brukstiden er den ikke følsom for frost selv ved lave temperaturer.
Egenskap etter påføring	
Brukstemperatur	+5°C til +40°C
Temperaturbestandighet	-40°C til +90°C
Skorpebyggingstid	25-30 minutter
Overmalingsbar etter	Etter 24 timer
Gjennomtørr fuge	2–3 mm fugedybde per døgn
Hardhet	29 Shore A
Bevegelsesevne	±25% av opprinnelig fugebredde
	Med vannbasert spredningsfarge og en rekke øvrige fargetyper. Overmaling med alkydoljebasert farge

Overmalingsbar

kan føre til lengre tørketid for fargen. Gjennomfør test. Konsulter med Bostiks Malingsguide for malingsfuger før arbeidet startes.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A / S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.