



PERFECT SEAL DECORATION

TEKNISK DATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBEKRIVELSE

Enkomponent vannbasert, luktfri og ikke-etsende akryl latexmasse. Rasktørkende, kjæledyrsikker og overmalbar. Misfarger ikke omgivende materialer.

BRUKSOMRÅDE

For tetting og fuging innendørs i betong, tre, stein, murstein, gipsplater etc. For fuger rundt vinduer og dører. Bak taklister og gulvsokler for å forhindre blant annet luftdrag og lydemping samt rundt ventiler og rørgjennomføringer.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Forsikre deg om at overflatene er tørre og rene. Svake og porøse overflater er grunnet med 1 del akrylforblending blandet med 2 deler vann. Den grunnede overflaten må være helt tørr før fugingen. Bunn eventuelt fugen med godkjent gulvmateriale for å få riktig forhold mellom fugebredde og fugedybde, bruk f.eks. Bostik Bottningslist. Fugebredden skal være min. 4 mm og maks. 20 mm. Tetningsmassen skal påføres under + 10 ° C og ikke over 50% relativ fuktighet. Grout påføres med en fugemasse. Tetningsmassen skal påføres slik at den fyller skjøten helt. Trykk til skjøten, umiddelbart etter påføring, slik at den kommer i god kontakt med sidene på skjøten. Glatt deretter ut fugemassen med en fuktig fugemasse, svamp eller kitt. For best mulig resultat må ikke latexleddet feste seg til leddbunnen. Dette forhindrer leddet i å følge leddets bevegelse. Rengjøring Fjern overflødig fugemasse og rengjør med vann.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Innholdet i produktet er ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Akryllatex
Konsistens	Myk, smidig masse
Herdssystem/metode	Fordampning av vann
Arbeidstemperatur	+10 til + 40 °C
Løsemiddel	Vann
Brannfarlig	Nei
Egenskaper etter påføring	
Huddannelse	Innendørs 5-10 minutter ved + 20 °C
Tørking	ca 3 døgn (5x5 mm) ved +23 °C og 50 % RF
Bevegelsesopptak	± 12,5 % av original fugebredde
Temperaturbestandighet	-20° till +75°C
Aldringsresistens	Veldig bra mot ozon og UV-lys
Overmalbar	Ja, med plast og alkydmaling tidligst etter 24 timer. Når du maler med høyfylt maling, er det fare for at malingen sprekker.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

