



# PURE FIX INTERIOR HIGH GRIP

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2020-02-24

### PRODUKTBESKRIVELSE

Løsemiddelfri, akryl/vannbasert monteringslim med ekstrem monteringshugg og høy sluttstyrke. Slitestykken oppnås allerede etter ett døgn. Limet påføres enkelt med en patronssprøyte uten å renne. Limet har en fyllingsevne og absorberer støt i underlaget. Tilveiebringer et stivt klebeskjøt med høy limstyrke når du limer overflater der minst én av flatene er absorberende. Egnert for liming i miljøer med inneklime eller der fugen er beskyttet mot fuktighet og nedbør. Limrester vaskes lett bort med vann.

### BRUKSOMRÅDE

Pure Fix High Grip brukes til liming av de fleste typer materialer på tørre underlag. Brukes hovedsakelig innendørs eller på andre områder uten økt luftfuktighet. Bruk limet når det kreves kort herdetid. Festes til i utgangspunktet alle eksisterende byggematerialer som tre, metaller (lakkert og ubehandlet), betong, metall, keramiske materialer, PVC, glass, stein, celleplast og plast (ikke PE/PP/PFTE). Minst én av flatene må være absorberende/porøs.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Overflatene skal være tørre og rene og fri for fett. Klipp av patronspissen til riktig størrelse. Påfør på den ene overflaten med en patronpistol. Påfør limstrenger 5 mm brede i rader med 50-100 mm avstand. Trykk i 10 sekunder til omtrent 2-3 mm lag. Styrkeoppbyggingen i limet begynner etter noen minutter. Det limte elementet skal fikseres under herding (ca. 24 timer). Endelig limstyrke oppnås etter 1 dag. Ikke herdet lim vaskes av med vann. Herdet lim fjernes mekanisk. Styrken til et limfugen er aldri høyere enn underlagets bæreevne. Prøvelim alltid plast eller gummi. Limet fester seg ikke til fet plast (PP / PE / PTFE).


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Innholdet i produktet er ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBEKRIVELSE

| Egenskaper før påføring   |  |
|---------------------------|--|
| Konsistens                | smidig masse                           |
| Holdbarhet                | Oppbevares tørt og kjølig.             |
| Tetthet                   | 1,60 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Egenskaper etter påføring |  |
| Arbeidsstemperatur        | 5 °C til 40 °C/Produkt 15 °C til 40 °C |
| Herdssystem               | Herder gjennom tørkning                |
| Farge                     | Hvit                                   |
| Limforbruk                | Limstreng ø 5 mm 15 lpm/l              |
| Brannfarlig               | Nei                                    |
| Påføring                  | Håndsprøyte                            |

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

