



SPÅNPLATTELIM 2511

TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-11-26

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik 2511 Spånplattelim er et løsemiddelbasert monteringslim spesielt beregnet for liming av sponplater i not og fjær, og sponplater til bjelkelag i kombinasjon med skruer eller spikring.

BRUKSOMRÅDE

Bostik 2511 Spånplattelim er lett å påføre helt ned til -15°C og kan brukes både ute og inne. Er anbefalt av NTI for liming av plattformgulv.

ARBEIDSBESKRIVELSE

A. Liming av sponplater mot bjelkelag 1. Påse at det ikke er fritt vann, is eller sne på bjelkene. 2. Påfør limet i to strenger på hver bjelke med tykkelse f 3 mm. Anvendes kun en streng, må strengen økes til 4 mm. 3. Monter platene i løpet av 5-15 minutter.
B. Liming av not og fjær på sponplater. 1. Legg en streng både på not og fjær med f 3 mm (se tegning). 2. Trykk plate sammen umiddelbart eller i løpet av noen minutter. Platene skal drives så tett sammen at lim tyter opp i skjøten. Dermed blir skjøten helt tett og beskytter mot fukt i skjøten. Overflødig lim i skjøten slipes om nødvendig vekk før belegg legges. Dette er viktig for å hindre missfarging av ømfindtlige PVC-belegg. 3. Kompletter med skruer eller kryss spikring med riflet spiker av platene (se tegning) 4. Kontroller alltid fuktinnholdet i sponplatene før teppe/belegg legges. Dermed unngår man blæredannelse på belegg som resultat av kryp og uttørring av platene.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er brannfarlig og inneholder løsningsmidler. Bruk av produktet forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av egnet åndedrettsutstyr. F.eks maske med filter type A2. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Limtype:	1-komponent enkellim for strengliming.
Bindemiddel:	Syntetisk gummi.
Løsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner.
Konsistens:	Tixotropisk
Farge:	Beige.
Egenvekt:	1,27 g/cm ³
Tørrstoffinnhold:	68 ± 2 vekts-%
Limforbruk:	Limstreng Ø 4 mm 80 lpm/ltr. eller 1 ltr/10m ²
Brannfare:	Ja
Flammepunkt:	-6°C
Arbeidstemperatur:	Fra -15°C til +25°C
Lagring:	Minst 1 år i tett forpakning ved 10-20°C
Påføringshjelpemiddel:	Hånd eller trykkluftsprøyte for patroner
Rengjøring:	Bostik Fortynning nr.1.
Forpakning:	0,3 ltr patroner
Egenskaper etter påføring:	
Farge:	Beige
Holdfasthetsøkning:	Full holdfasthet tar inntil 30 dager.
Skyvholdfasthet:	Ca 130 N/cm ² mot sponplate
Temp.bestandighet:	- 40 °C til + 95 °C.
Aldringsbestandighet:	Meget god
Fuktighetsbestandig:	Meget god

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

