



# STONE FIX FOAM

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-05-22

### PRODUKTBESKRIVELSE

En-komponent polyuretanlim i skumform til feste av byggesteiner/blokker og steiner i ikke-bærende vegger, murer eller andre avskillende bygningsdeler. Sammenlignet med murverksbruk kan du med Stone Fix Foam utføre murerarbeid betydelig raskere og rent. Ved liming blir arbeidsmiljøet mindre støvfylt, og skumpistolen er det eneste verktøyet du behøver. Veldig økonomisk, sparer tid og penger. Påføring med skumpistol.

### BRUKSOMRÅDE

Lim med høy bestandighet - brukes både inne og ute. Brukes i ikke-bærende konstruksjoner/vegger og barrierer uten brannavskillende konstruksjoner. Brukes til horisontal liming - ikke vertikalt anheng. Beskytter limfugen mot UV/sollys når arbeidet er ferdig. Undersøk adhesjonen mot overflaten ettersom det forekommer flere ulike typer overflater. Fester til og med mot skum, metall og tre osv.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Rens/rengjør arbeidsflaten for støv, løse partikler, fett og olje før bruk. Hold flasken oppreist og skru den på skumpistolen. Hold i håndtaket på pistolen med en hånd og skru flasken med den andre. Når du skrur, er det viktig å passe på at ingen befinner seg rett foran skumpistolen. Ikke skru flasken på skumpistolen med ventilen vendt ned. Ikke drei/skru pistolen på flasken, men la skumpistolen rotere. Etter at pistolen er montert, rist flasken kraftig minst 20 ganger og drei den i arbeidsstilling slik at bunnen på flasken vender opp. En forhåndsfuktet overflate gir bedre resultat. Lim/skummengden kan justeres med avtrekkeren på skumpistolen. Kan brukes i temperaturer fra -5°C til +35°C. Beholderen må oppbevares i +5°C til +25°C, beste resultat ved +20°C. Stone Fix Foam gir fra seg et tynt limlag når limet kommer ut av limpistolen. Steinflatene skal kobles sammen med en gang. Limet må føres på både den vertikale og horisontale siden av blokken. Uherdet skum fjernes med Foam Gun Cleaner, herdet skum fjernes mekanisk. Du kan enkelt fjerne herdet steinlim ved hjelp av f.eks. en skarp sparkelspade når murerarbeidet er ferdig.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Sikkerhetsdataark må leses og være forstått før bruk for å sikre riktig arbeidstakerbeskyttelse og verneutstyr.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

| Egenskap før påføring.                       |  |
|--|--|
| Materialtype                                 | 1-komponents polyuretans-<br>kumlim  |
| Farge  | Lysegul  |
| Installasjonstemperatur<br>(klima/underlag)  | -5°C til +35°C   |
| Installasjonstemperatur (pa-<br>tron)        | Beholderen må oppbevares i<br>+5°C til +25°C, beste resultat<br>ved +20°C. |
| Oppbevaring                                  | Innendørs på et kjølig og tørt<br>sted, stående vertikalt                  |
| Egenskap etter påføring.                     |  |
| Klebefri overflate                           | 8-15 minutter  |
| Tørketid/herdetid (stabil kon-<br>struksjon) | ca. 30 minutter  |
| Tørketid/herdetid (fullstendig)              | Fullstendig etter 24 timer ved<br>+23°C og etter 72 timer ved<br>+5°C      |
| Temperaturbestandighet                       | Herdet lim -40°C til +90°C<br>(momentant opp til +130°C)                   |

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

