



PERFECT SEAL BANHOS & COZINHAS

SILICONE ACÉTICO ANTIFUNGOS ESPECIAL PARA SANITÁRIOS : COZINHAS E CASAS DE BANHO

VANTAGENS

- Fórmula sanitária / antifungos que evita o escurecimento precoce das juntas.
- Indicado para cozinhas e casas de banho.
- Elevada resistência à humidade.

DESCRIÇÃO

Silicone acético com fungicida, indicado para selagem de juntas em instalações sanitárias. Excelente resistência aos fungos e aos raios UV. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem flexível e duradoura. A formulação antifungos assegura a manutenção de juntas limpas, sem bolor. Excelente aderência, sem necessidade de primário, à generalidade das superfícies tais como: vidro, superfícies vidradas ou esmaltadas, cerâmica, painéis em epóxi ou poliéster, poliestireno, PVC, aço inoxidável, alumínio anodizado e madeira.

APLICAÇÕES

Adequado para selagens em cozinhas, casas de banho, chuveiros (juntas de lavatórios, bancas de cozinha, banheiras, cabines de duche, etc..)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de pó e gordura. Cortar a parte superior do bico do cartucho e atarraxar a cânula. Aplicar o produto em cordões com uma pistola manual ou pneumática. Alisar com uma espátula ou com o dedo previamente humedecido em água e sabão. São sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Para mais informações consultar a página web www.bostik.com/pt/portugal/

DIMENSÕES DAS JUNTAS

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Silicone
Formação de pele (DBTM 16)	10-12 min (23° C, 50% H.R.)
Densidade (ISO 1183-1)	0.97g/ml
Velocidade de cura (23° C, 50% H.R.)	2mm/24h
Dureza Shore A (DIN 53505)	11
Alongamento à rotura (DIN 53504 S2)	410%
Resistência à temperatura	-40° C a +120° C
Temperatura de serviço	+5° C a +40° C
Resistência à tração (DIN 53504 S2)	1.3 MPa
Extrudabilidade	600g/min (3mm/6.3 bar)
Módulo elasticidade 100% (DIN 53504)	0.28 N/mm²

*valores típicos

LIMPEZA

O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente. Limpar as mãos com os toalhetes de limpeza Bostik.

LIMITAÇÕES


Não recomendado para betão, mármore, chumbo, cobre, aço galvanizado, PE, PP, PTFE, PC, PMMA e superfícies betuminosas. Não indicado para aquários. Pode provocar manchas em pedra e outras superfícies porosas. A limpeza das juntas com produtos com cloro provoca o escurecimento da juntas.

Não admite pintura. Proteger as faces laterais da junta com fita adesiva para evitar que eventuais pinturas sejam afetadas pelo silicone.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses na embalagem original fechada, armazenada entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

CERTIFICAÇÕES

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S S1
---	--

EMBALAGEM

Cartucho de 280ml, caixas com 12 unidades.

CORES

Branco e transparente.

IMPORTANTE

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.