

# MASTIC PAD

## FICHA TÉCNICA

### COLA DE MONTAGEM ESPECIAL PARA MATERIAIS SENSÍVEIS AOS SOLVENTES

#### DESCRIÇÃO

Cola de montagem de alta viscosidade. Não danifica o esferovite, o poliestireno extrudido ou os espelhos. Indicada para colagem de placas de isolamento térmico (esferovite, XPS), rodapés, molduras e perfis, PVC, revestimentos de madeira, etc.

#### VANTAGENS

- Não danifica o poliestireno nem os espelhos.
- Secagem rápida.
- Multifunções.
- Não escorre.

#### APLICAÇÕES

- Especialmente concebido para fixação e montagem, substituindo pregos ou parafusos.
- Rodapés.
- Rufos e frisos.
- Revestimentos de madeira
- Vigas, sancas, molduras de poliuretano.
- Poliestireno expandido.
- Espelhos.
- Painéis de isolamento decorativos.
- Azulejos (colocação ou reparação).
- Caixas e calhas elétricas, etc.

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem de estar limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas soltas.

As superfícies pintadas/lacadas devem ser avadas e enxaguadas, sendo aconselhável a realização de um teste prévio de aderência. Remover quaisquer vestígios de papel de parede anteriormente aplicado. As chapas metálicas devem estar bem limpas, desengorduradas e sem quaisquer vestígios de ferrugem. Bostik Mastic Pad tem a capacidade de preencher eventuais irregularidades até 5 mm. A aplicação deve ser feita por pontos ou cordão.



#### Materiais leves

Aplicar Mastic Pad na superfície a colar, por pontos ou em cordão, com intervalos de aproximadamente 20cm. Pressionar fortemente ambas as superfícies a colar, nos 10 minutos seguintes à aplicação da cola. A fixação é imediata, sendo possível realizar pequenos ajustes nos 4 a 5 minutos seguintes. A secagem completa é obtida após 24 a 48 horas, dependendo da temperatura, quantidade de cola aplicada e porosidade das superfícies.

#### Materiais pesados ou não porosos

O método de colagem é idêntico ao anteriormente descrito. Após pressionar ambas as superfícies, voltar a separá-las para assegurar a transferência da cola. Aguardar 5 a 10 minutos, e voltar a unir as superfícies, pressionando-as fortemente. A fixação será imediata.

No caso de colagem de painéis verticais pesados ou espelhos, é aconselhável a utilização de um suporte durante as 24-48 horas seguintes à aplicação da cola.

**Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies.** Consultar a página web do produto.

# MASTIC PAD

## FICHA TÉCNICA

### DADOS TÉCNICOS

|  |  |
|--|--|
| Cor  | Marfim   |
| Viscosidade  | Tixotrópica. Fácil extrusão.   |
| Densidade a 20°C   | 1,35 + 0,05  |
| Tempo aberto:<br>colagem unilateral<br>colagem bilateral       | 10 minutos<br>15 minutos   |
| Colagem unilateral<br>• materiais leves<br>• materiais pesados | Imediato. Fixação definitiva após 24 a 48h<br>Fixação inicial após 4 a 6 h. Fixação definitiva após 24 a 48h.  |
| Colagem bilateral  | Fixação inicial após 4 a 6 h. Fixação definitiva após 24 a 48h.  |
| Temperatura de aplicação                                       | mínimo +10°C   |
| Características da união                                       | Semi-rígida<br>Resistente<br>Resistência ao arrancamento: ~ 3 MPa<br>Excelente resistência ao "envelhecimento" |
| Resistência à temperatura                                      | -20°C a +75°C  |

### RENDIMENTO

300 a 600 g/m<sup>2</sup>, dependendo do tipo de aplicação.

### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada armazenada, em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C, ao abrigo do gelo.

### APRESENTAÇÃO

| CÓDIGO   | CONTEÚDO               | CAIXA    | EAN           |
|----------|------------------------|----------|---------------|
| 30600854 | Marfim- Cartucho 310ml | 24 unid. | 8412663016359 |

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.