

NEO FIX GEL

COLA DE CONTACTO EM GEL

VANTAGENS

- Não escorre. Fórmula tixotrópica (gel).
- Presa inicial rápida. Alto poder de agarre.
- Secagem rápida.
- Não contém tolueno nem cicloexano.

APLICAÇÕES

- Colagem de laminados decorativos sobre painéis rígidos em MDF, contraplacado ou derivados da madeira.
- Colagem de materiais diversos: borracha, cortiça, couro, espumas flexíveis, poliéster...
- Colagens verticais sobre superfícies porosas (cimento, gesso cartonado, madeira e derivados...)

NÃO indicado para poliestireno, polietileno e polipropileno.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação

As superfícies a colar devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas. O reverso dos laminados deve ser limpo com BOSTIK AGOSOLVANT. Os painéis de melamina devem ser previamente lixados. Os laminados e os painéis devem ser aclimatizados (armazenados) no interior e não devem apresentar uma taxa de humidade superior a 12%. Não colar sobre materiais frios, com temperatura inferior a +15 °C. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies.

Aplicação

Mexer bem a cola antes de utilizar. Aplicar com uma espátula dentada. O produto deve estar a uma temperatura compreendida entre +15 °C e +30 °C. Aplicar uma camada uniforme de cola sobre cada uma das superfícies a colar. Deixar evaporar os solventes, até que a cola se apresente seca ao tato (10 a 20 min). O tempo de secagem varia em função da temperatura e humidade ambiente, quantidade de cola aplicada e porosidade das superfícies. Deve ser assegurado que não é ultrapassado o tempo aberto máximo. Unir com precisão ambas as superfícies e desenrolar o revestimento sobre a base, removendo eventuais bolhas de ar. A presa é imediata e não permite reajustes. Em seguida, exercer uma forte pressão sobre ambas as superfícies, durante pelo menos 15 a 20 segundos, ao longo de toda a sua extensão, para garantir o contato total entre ambas. Deixar estabilizar durante 4 horas. A resistência ideal é obtida após 72 horas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descrição | Resultados |
|----------------------------|-----------------|
| Cor | Âmbar |
| Viscosidade | Gel tixotrópico |
| Densidade | 0,82 aprox. |
| Tempo de secagem @20 °C | 10 a 15 minutos |
| Tempo aberto máximo @20 °C | 40 minutos |
| Temperatura de serviço | +10 °C (mínimo) |
| Resistência à temperatura | +110 °C |

RENDIMENTO

120-150g/m²/superfície, dependendo da regularidade e porosidade das superfícies.

LIMPEZA

As ferramentas utilizadas e os vestígios do produto não curado devem ser limpos com BOSTIK AGOSOLVANT.

CONSERVAÇÃO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10°C e +30°C, ao abrigo do gelo. Armazenar e transportar na posição vertical, com a tampa bem fechada. A consistência e propriedades do produto podem sofrer alterações com temperaturas inferiores a +10°C.

APRESENTAÇÃO

| Refª | Embalagem | Caixa | EAN |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 30611868 | 750ml | 12 | 3549210210849 |

IMPORTANTE

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.