

ACRYLIC MADEIRAS

VEDANTE ACRÍLICO À COR DA MADEIRA

VANTAGENS

- Disponível em 5 tons de madeira: Carvalho, cerejeira, faia, mogno e pinho.
- Fórmula à base de água, isenta de COV's (produto amigo do ambiente).
- Cura rápida.
- Pode ser lixado após a cura.
- Admite pintura (tintas aquosas e sintéticas)
- Embalagem totalmente transparente que permite ver a cor real do produto.

DESCRIÇÃO

Selante plasto-elástico de elevada qualidade, mono componente, à base de emulsão acrílica. Indicado para selagem e reparação de madeira. Cura pela evaporação da água, formando um cordão plasto-elástico flexível.

APLICAÇÕES

Bostik Acrylic Madeiras é indicado para selagem e preenchimento de juntas, fissuras e irregularidades em parquet, pavimentos laminados, cortiça e soalhos de madeira, juntas de ligação entre pavimentos em madeira e paredes, juntas de ligação entre pavimentos de madeira e rodapés.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Dispersão acrílica
Densidade	1.74g/ml
Resistência à temperatura	-20°C a +75°C
Cura	1mm/24h
Movimento de junta admitido	8%
Dureza Shore-A	55 (DIN 53505)
Alongamento à rutura	50%
Temperatura de serviço	+5°C a +40°C
Formação de pele	5 min @23°C , 55% H.R.

LIMITAÇÕES

Não indicado para aplicações sobre superfícies com contacto frequente com água. Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene e superfícies betuminosas. Aplicações em exteriores são possíveis apenas com tempo seco. Durante o período de cura, o produto deve estar abrigado de chuva e/ou humidade por um período mínimo de 5 horas após a aplicação.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar as juntas com água.

PINTURA

Bostik Acrylic Madeiras admite pintura após a cura total. Durante a cura, por evaporação da água, o selante sofrerá alguma contração, podendo causar fissuras na tinta utilizada. A utilização de tintas com elevado teor de cargas pode provocar fissuração. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade com as tintas a utilizar.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas de aplicação devem ser limpos com água. As mãos devem ser limpas com Bostik toalhetes de limpeza ou com água e sabão.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Cartuchos de 300ml. Caixas com 12 unidades.

CORES

Carvalho, Cerejeira, Faia, Mogno e Pinho.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.