



# SPRAY DE ZINCO CLARO

## SPRAY ZINCO CLARO ZA 574

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 30/09/2022 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Secagem rápida
- Forte aderência à generalidade dos metais
- Resistente a +200°C
- Cor idêntica ao metal galvanizado
- Admite repintura

### DESCRIÇÃO

**SPRAY ZINCO CLARO ZA 574** é um spray de galvanização a frio, composto por uma mistura de alumínio e zinco, para proteção duradoura de superfícies metálicas contra as condições climáticas e corrosão. Boa aderência ao ferro e metais não ferrosos. Ideal para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Além das propriedades de proteção pode igualmente ser utilizado como pintura de acabamento capaz de repor a cor dos metais galvanizados. Acabamento brilhante com cor idêntica ao metal galvanizado (claro).

### APLICAÇÕES

- Proteção e reparação de superfícies metálicas em indústrias ligadas ao fabrico e/ou transformação de metais galvanizados.
- Proteção e reparação de condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais elétricas.
- Proteção de estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas, janelas metálicas, etc.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Lixar suavemente a superfície a tratar, removendo eventuais partículas soltas ou em vias de se soltarem. Assegurar que a superfície se encontra limpa e desengordura antes de ser tratada com **SPRAY ZINCO CLARO ZA 574**. Agitar vigorosamente a embalagem, durante pelo menos 3 minutos, após se ouvir a esfera metálica no interior do aerossol. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. Seco ao tato após 5-8 minutos. Manuseamento das peças tratadas após 15-20 minutos. Completamente seco após 24 horas. A temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida entre +16°C e +25°C.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Temperatura de serviço	+16°C a +25°C
Base	Resina sintética
Cura completa	24 horas
Densidade	0,733 g/cm <sup>3</sup>
Seco ao pó	90 min
Rácio extrusão	1,5 g/s
Espessura camada	50m
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Pressão a 20°C	3,8 bar
Pressão a 50°C	7,6 bar
Teor sólidos	11,5%
Seco ao tato	20-30 min
Resistência à temperatura	-30°C a +200°C

Valores típicos.

**PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO**

Aplicar com temperatura compreendida entre +16°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

**PINTURA**

**SPRAY ZINCO CLARO ZA 574** pode ser pintado. Devido à variedade de tintas existentes no mercado, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.

**CORES**

Alumínio.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo.

**APRESENTAÇÃO**

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

**PRECAUÇÕES**

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

**AVISO LEGAL**

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

**Bostik Portugal**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)

[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +351 253 300 810**

