



STIX H995 ELASTIC XTREM

COLA HÍBRIDA PARA PAVIMENTOS COM ELEVADA RESISTÊNCIA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 16/01/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Elevada resistência à humidade e temperatura
- Indicada para áreas com tráfego elevado, incluindo zonas comerciais
- Elevada resistência ao cisalhamento
- Resistente à circulação de cadeiras de rodas e outros equipamentos hospitalares
- Tempo aberto de aprox. 30 minutos
- Indicada para pavimentos radiantes
- Adequada para superfícies não porosas como por ex: metal



DESCRIÇÃO

STIX H995 ELASTIC XTREM é uma cola híbrida indicada para a generalidade dos pavimentos incluindo materiais com pouca estabilidade dimensional. Boa resistência à humidade permitindo aplicações em locais húmidos.

APLICAÇÕES

Cola híbrida indicada para os seguintes tipos de pavimentos:
PVC / Vinil em placas ou ladrilhos

LVT

Linóleo

Borracha

Cortiça com reverso em PVC

Vinil expandido

Ladrilhos semiflexíveis

Pavimentos multicamada

Feltros agulhados com ou sem reverso

Revestimentos têxteis em tecido não tecido

Coco, sisal e junco de mar

Pavimentos com reverso nervurado

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Base híbrida
Cor	Bege
Temperatura de aplicação*	+10°C a +25°C
Tempo de espera*	10 minutos
Tempo aberto*	40 minutos
Cura*	24 horas
Rendimento	320-380 g/m ²

* a 23°C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência. A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade HYTEC E336 XTREM. O pavimento deve ser previamente regularizado com as argamassas autonivelantes Bostik. Sobre superfícies muito absorventes deve ser previamente aplicado um primário adequado por forma a limitar a porosidade da superfície, evitando a absorção excessiva da cola e garantindo uma colagem suficientemente forte. Antes de iniciar a aplicação da cola deve ser assegurado que os materiais anteriormente aplicados se encontram secos de acordo com as indicações da ficha técnica. Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

APLICAÇÃO

Selecionar a espátula e o método de aplicação adequado a cada tipo de pavimento/revestimento. Aplicar a cola de forma uniforme sobre toda a superfície.

Tipo de Pavimento	Espátula Recomendada	Consumo Estimado
Revestimentos com reverso liso e plano	A2	320g / m ²
Revestimentos com reverso texturado/irregular	B1	380g / m ²

Aguardar 10 minutos antes de instalar o pavimento. Respeitar as instruções de aplicação do fabricante do pavimento. Caso necessário, efetuar uma passagem de um rolo pesado (60Kg). Após uma hora, repetir a operação, voltando a passar o rolo sobre o pavimento. No caso de aplicações da cola H995 sobre superfícies não porosas (ex: metal), a segunda passagem do rolo deve ser feita num período inferior a 8 horas. As juntas só devem ser soldadas 24 horas após a aplicação da cola. O tempo aberto e o tempo de espera variam em função da temperatura, humidade, porosidade das superfícies, rugosidade dos materiais e quantidade de cola aplicada.

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água, enquanto a cola se encontra ainda fresca. Eventuais resíduos de cola existentes no pavimento devem ser removidos de imediato com um pano húmido.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10°C e +30°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

APRESENTAÇÃO

Baldes de 16Kg.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

