

ARDATECH FLEXDICHT

ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое высыхание
- Постоянная эластичность и прочность
- Легкое нанесение при помощи валика
- Надежное перекрытие трещин
- Не содержит растворителей
- Готова к применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ardatec Flexdicht (Ардатек Флексдихт) - это высокоэластичная не содержащая растворителей жидкая гидроизоляционная мембрана для создания защитного слоя гидроизоляции поверхностей стен и полов от воды без давления под облицовку керамикой, натуральным камнем. **Ardatec Flexdicht** (Ардатек Флексдихт) - готова к применению и легко наносится валиком.

После высыхания **Ardatec Flexdicht** (Ардатек Флексдихт) становится бесшовным, герметичным, гибким покрытием, обеспечивающим перекрытие трещин.

Применяется в качестве бесшовного и безстыкового гидроизоляционного материала для гидроизоляции под облицовку керамической плиткой или натуральным камнем внутри помещений с целью защиты основания от попадания воды или влажности, например, в душевых, ванных комнатах, санузлах, прачечных. Обеспечивается гидроизоляция поверхностей стен и полов. Жидкую гидроизоляционную мембрану следует наносить равномерно, без пор и разрывов. После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Ardatec Flexdicht (Ардатек Флексдихт) не подходит для использования под водой с большим давлением (более 0,5 Бар).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность оснований должна быть прочной, сухой, очищенной от загрязнений.

Ardatec Flexdicht (Ардатек Флексдихт) можно наносить на следующие основания: бетон, кирпичная кладка с заполненными швами согласно DIN 1053, штукатурка группы II и III, например,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Дисперсия синтетических полимеров модифицированная
Цвет	Светло-серый
Плотность	1,5 г/мл
Удлинение при растяжении	400%
Прочность при растяжении	1,5 МПа
Перекрытие трещин	> 0,4 мм
Толщина сухого слоя	0,7 мм (необходимая толщина влажного слоя ок. 0,9 мм)
Минимальная толщина сухого слоя	0,5 мм (необходимая толщина влажного слоя ок. 0,7 мм)
Время межслойной сушки	Ок. 2 – 3 часа
Время высыхания	(2 ^{ой} слой технологический проход) ок. 6 – 8 часов
Время до полной нагрузки	До 72 часов
Температура эксплуатации	до + 70 °С
Температура применения	от + 5 °С до + 30 °С Температура основания не ниже +10 °С
Расход	0,6 – 0,75 кг/м ² на 1 слой
Класс пожарной безопасности	B2 по DIN 4102

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться

легкий бетон, цементная стяжка, стяжка на основе сульфата кальция и из литого асфальта, старая плиточная облицовка. Может использоваться на полах с подогревом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Минеральные основания:

Основание должно быть прочным (15-20 МПа), сухим, без грязи, масла, жира и нестойких частиц. Штукатуркам, содержащим гипс, гипсовым плитам и т.д., следует предварительно придать шероховатость. В случае использования материала при высокой температуре (более + 25 °С) следует учитывать сокращение рабочего времени. Для увеличения надежности углов и соединений, необходимо использовать в качестве усиления ленту Bostik FlexBand (соединений стена/стена и стена/пол).

Основания из древесины:

При использовании материала **Ardatec Flexdicht** (Ардатек Флексдихт) на основаниях из древесины, следует предварительно придать шероховатость и обеспылить.

Металлические поверхности:

Для жестяных работ на балконах и террасах (например, при использовании полос из цинка и меди) следует эти поверхности сначала удалить ржавчину и налет, обезжирить, просушить, а затем желательно обработать антикоррозионным составом. После этого наносится материал **Ardatec Flexdicht** (Ардатек Флексдихт)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прежде чем наносить жидкую мембрану **Ardatec Flexdicht** (Ардатек Флексдихт), дождитесь высыхания грунтовочного слоя. Хорошо перемешать перед применением.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ardatec Flexdicht (Ардатек Флексдихт) всегда наносится в два слоя, температура поверхности/помещения от +5 до +30 °С. Второй слой наносится после высыхания первого слоя (2-3 часа). Использовать ленту Bostik FlexBand L для углов и соединений, её следует укладывать в первый еще свежий слой гидроизоляции, а после высыхания нанести второй слой. Для обработки стен и полов при помощи **Ardatec Flexdicht** (Ардатек Флексдихт) рекомендуется использовать валик с коротким ворсом.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Укладка плитки сразу после высыхания 2-го слоя (6-8 часов). Полная нагрузка через 72 часа.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- До высыхания - ацетон.
- После высыхания - механическим способом.
- Руки могут быть очищены с помощью мыла и воды.

УПАКОВКА

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Артикул	Штрих-код
Пластиковое ведро 8 кг	30604954	4026923100111
Пластиковое ведро 25 кг	30604970	4026923100135

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С, в сухом помещении. Беречь от мороза! Срок годности продукта 12 месяцев. Дата производства (PD xxxx) или дата окончания срока годности (BB xxxx) указана на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте bostik.ru.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

