

ACCELERATEUR DE PRISE ET ANTIGEL

ACCELERADOR Y ANTICONGELANTE

VENTAJAS

- Libre de cloruro, ideal para morteros con metal incrustado
- Ideal para invierno y clima frío
- Apto para el uso durante todo el año
- Mejora la trabajabilidad del mortero

DESCRIPCIÓN

Acelera el fraguado de mezclas de morteros durante todo el año, pero especialmente en climas fríos y durante los meses de invierno. También plastifica la mezcla para mejorar la trabajabilidad. Es ideal para albañilería, revocos, trabajo de bloques y morteros que contienen metal incrustado.

ALMACENAJE

Almacenar y transportar de forma segura en posición vertical. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Almacene hasta 24 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacene en el envase original sin abrir en un lugar fresco y seco dentro del rango de temperatura de + 5 ° C a + 25 ° C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo con agua inmediatamente después del uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Naranja
Aspecto	Líquido
Densidad	1,1 aprox
Composición	Solución de nitrato sin cloruro
Temperatura de aplicación	+5°C a +25°C

Ratio de mezcla (temperature ambiente)	Proporciones de mezcla orientativas
Se espera que la temperatura ambiente caiga hasta -4 ° C.	850 – 900ml por 25kg de cemento
Se espera que la temperatura ambiente caiga por debajo de -4 ° C.	1700 – 1800ml por 25kg de cemento

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Este producto ha sido diseñado para trabajar con cemento Portland: CEM I y cemento de ceniza Portland-fly: CEM II / B-V. Para otros tipos de cemento, por ej. Portland-piedra caliza CEM II / A-LL se recomienda que se realice una pequeña prueba para determinar las proporciones de mezcla óptimas ya que los tipos de cemento y arena pueden variar.

IMPORTANTE: No usar en hormigón estructural, es decir, portador de carga, reforzado o pretensado o curado al vapor.

Asegúrese de que los materiales y procedimientos cumplan con los estándares apropiados. No exceda las proporciones indicadas. No haga sobre mezcla.

No usar con otros aditivos. No agregar a mezclas a base de cal. No lo use con cemento de alta alúmina, resistente al sulfato o endurecimiento extra rápido. No apto para pavimentos. Asegúrese de que el sustrato sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso de los revocos que se aplican. El trabajo debe realizarse de acuerdo con las normativas locales.

Siempre use cemento fresco.

Agitar bien antes de usar. Agregue al agua de medición en la proporción de mezcla apropiada. Reduzca la medición de agua en consecuencia.

Asegúrese de que la arena del mortero cumpla con los estándares apropiados y que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con las normas pertinentes.

Todos los materiales deben estar libres de hielo y la temperatura de la mezcla antes de colocarla no debe ser inferior a + 4 ° C.

Mantenga el mortero por encima del punto de congelación hasta que se obtenga la resistencia mínima cubriéndolo con una lámina de plástico.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30612477	Garrafa 1 litro- Naranja	6	3549212479947
30612468	Garrafa 5 litro- Naranja	1	3549212479954

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

