



# TÄTNINGSLIM 1760

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Tätningsslim 1760 är ett fogfyllande, snabbtorkande syntettätningsslim. Tätningsslim 1760 har mycket god vidhäftning mot metall och ger lufttäta fogar.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt lämplig för ventilationssystem där det krävs en tätning som är beständig mot olja, bensin, fukt, vatten, svaga syror och alkalier.

### ARBETSBESKRIVNING

Ytorna som skall tätas skall vara torra, rena och fettfria. Applicera med pensel, Hand- eller tryckluftspruta. 1760 Tätningsslim bildar ett ytskinn inom 5 minuter och är genomhärdad efter ca 2-3 dagar.


### MILJÖ & HÄLSA

Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Nitrilgummilim
Konsistens	Tjockflytande massa
Densitet	ca 1,3 g/cm <sup>2</sup>
Torrhalt	Ca 50 %
Arbetstemperatur	Bör ej understiga +5°C beroende på kondensrisk
Förtunning	Produkten ska inte förtunnas
Brandfarlig	Ja. Torr limfog ej brandfarlig.
Flampunkt	-18°C
Frostkänslig	Ja
Lagring	2 år vid +5 till +25°C i obruten förpackning
Färg	Aluminium
Egenskaper efter applicering	
Övermålningsbar	Ja
Klibbfri yta	Ca 5 minuter
Torkning	2-3 dygn, beroende på fogens utformning och omgivningens temperatur
Temperaturbeständighet	-30° till +90°C
Åldringsbeständighet	Mycket god
Kemikaliebeständighet	Mot vatten, olja, bensin, svaga syror och alkalier

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

