



# FIX TAC

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

FixTac är vattenburet fixeringslim fritt från lättflyktiga lösningsmedel med en lättapplicerad konsistens. FixTac uppfyller klass EC1

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

FixTac är ett fixeringslim med tejpeffekt för textil- och PVC-plattor på golv. Underlättar byte av golvbeläggning. Fungerar både på sugande och täta underlag. Kan även användas för skarvlös beläggning av PVC-material upp till 20 m<sup>2</sup>.

### ARBETSBESKRIVNING

Följ i första hand materialtillverkarens anvisningar. Nedanstående utgör endast kompletterande upplysningar för själva limningen. Limning på sugande underlag. 1. Se till att underlaget är rent, dammfritt och sugande. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten inte överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur +18 till +25°C. Luftfuktigheten bör vara 30 - 70% relativ fuktighet. 2. Limmet appliceras med roller eller limspridare. Låt limmet torka till en transparent klibbig limfilm. Torktid ca 15-30 minuter. 3. Lägg ner plattan/mattan så snart limmet torkat. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialet. För bäst resultat bör mattvält användas. 4. Kontrollera att tejpeffekten mellan lim och matta är god. Limning på icke sugande underlag. 1. Se till att underlaget är rent, dammfritt och fritt från vax och polish. Det är även viktigt att t.ex. PVC-mattan som skall beläggas har bra vidhäftning mot underlaget. 2. Limmet appliceras med roller eller limspridare. Låt limmet torka till en transparent klibbig limfilm. Torktid ca 30-45 minuter. 3. Lägg ner plattan/mattan så snart limmet torkat. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialet. För bäst resultat bör mattvält användas. 4. Kontrollera att tejpeffekten mellan lim och matta är god.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Typ	Polymerbaserat fixeringslim
Färg	Vit
Konsistens	Tunnflytande
Densitet	ca 1 kg/liter
Torrhalt	ca 50 %
Förpackning	10 liters dunk
Rengöring	Vatten innan limmet torkat. Torkat lim och verktyg rengörs med Bostik Lim- och Penseltvätt
Lösningsmedel	Vatten
Brandfara	Ej brandfarlig
Arbetsförhållanden	+18 till 25°C och 30 -70% RF.
Åtgång	5-10 m <sup>2</sup> /liter beroende på underlag och beläggning.
Torktid	15-45 minuter. Montering och väntetid beror av temperatur, luftfuktighet och underlag.
Lagringstid	1 år i sluten förpackning och vid +5°C till +30°C.
Egenskaper efter applicering	
Färg	Transparent
Limyta	Klibbig

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

