

# H985

## SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD UNIK HYBRIDTÄTNINGSMASSA AV MED LÅGA EMISSIONER

### TEKNISKT DATABLAD

#### FÖRDELAR

- Fri från isocyanater, lösningsmedel, ftalater och silikon
- Hållbart och permanent elastiskt
- Krymper ej och härdar utan bubblor
- Hög brottöjning och rörlighet
- Hög motståndskraft mot UV-strålning, väder och vatten
- Övermålningsbar
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag

#### PRODUKTBESKRIVNING

**Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** är en unik tätningsmassa utan ftalater, tenn och lösningsmedel med lågt tøjningsmotstånd för bygg- och expansionsfogar.

#### ANVÄNDNING

**Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** är särskilt framtagen som en universaltätningssmassa för bygg- och expansionsfogar och golvfogar/gångbanor på gångbanor där extremt låga emissioner krävs.

#### BRUKSANVISNING

Fogar med rätt storlek kan absorbera de kringliggande byggmaterialens rörelser. Fogens djup måste ha rätt storlek i förhållande till fogens bredd. Som regel bör förhållandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid en bredd på upp till 10mm, och minst 5mm i djup eller bredd. För fogar som är bredare än 10mm bör djupet vara lika med bredden delat med 3 plus 6mm.



#### TEKNISKA DATA

Vid 100% tøjning	ISO 8339	0,60 N/mm <sup>2</sup>
Appliceringshastighet		100-200 g/min
Användningstemperatur		+5 °C till +40 °C
Bas		Hybrid
Härddningstid	@ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2 mm/24 h
Densitet	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Brottöjning	ISO 8339	850 %
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C
Fogörörlighet		25%
Shore A-hårdhet	DIN 53505	28
Skinnbildning	DBTM 10,00	30 min @ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-30°C till 70°C
Draghållfasthet	DIN 53504	1,40 N/mm <sup>2</sup>

*Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %*

#### BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämplig för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Ej lämplig för natursten och speglar
- Ej lämplig för natursten och klorider (simbassänger)
- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten

## FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från damm och fett. Rengör underlaget med **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder produkten. Använd **Bostik T500 FINISHING SOAP** för att släta ut fogen.

## ÖVERMÅLNING

**Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** kan målas över med vattenbaserade färger och de flesta tvåkomponentsfärger. Syntetiska färger kan ta längre tid på sig att torka. Vi rekommenderar att du testar att tätningsmassan är kompatibel med färgen innan du använder den. Om **Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** ska målas över (vilket inte är ett måste) rekommenderar vi att du slipar ner tätningsmedlet och fogytorna med en slipduk innan du målar. För bästa resultat rekommenderar vi att du väntar några dagar med att måla över fogen.

## RENGÖRING

Ohärdade rester och material kan tvättas med **Bostik CLEANER**. Härdat material kan endast avlägsnas med mekanisk kraft. Tvätta händerna med Bostiks våtservetter.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens Bostiks webbsida.

## CERTIFIERINGAR

- Ecodecode EC1 Plus
- M1
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserad på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00  
www.bostik.com

## BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp  
Bostik.com/

Smart hjälp  
46 (0) 42 19 50 00

