



PURE FIX SUPER POWER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

Pure Fix Super Power är ett monteringslim utan lösningsmedel, med extrem hög initial- och slutstyrka. Fäster på dom flesta fasta material och kan användas både ute och inne. Ersätter i många fall skruvar och spikar, tål frost och är övermålningsbar. Limmet klarar påverkan av fukt och utomhusklimat. Limmet har nästan ingen lukt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Pure Fix Super Power används där man önskar sig ett lim med omedelbar monteringshugg. För limning av badrumsdetaljer, lister i tak, stuckatur, byggnadsskivor, speglar etc. etc. Pure Fix Super Power ger en hård men elastisk limfog. Fäster på dom flesta material förutom PE, PP och teflon.

ARBETSBESKRIVNING


Pure Fix Super Power appliceras med en handspruta vid en temperatur mellan +5°C och +35°C. Det är viktigt att limmet förvaras i rumstemperatur före användning, då konsistensen annars kan bli för tjock. Efter påförd applicering måste en montering ske inom 10 min (vid 20°C och 50% RF). Limmet ska appliceras i strängar, inte som klumpar. För bästa resultat ska det vara minst 2-3 mm lim mellan materialen. Efter applicering behövs i de flesta fall inte någon fixering.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper innan applicering	
Materialtyp	Silane Modified Polymer (SMP)
Härdsystem	Härdar med luftens fuktighet
Densitet	ca. 1.5 kg/l
Arbetstemperatur	+5°C til +40°C
Färg	Off-White
Rengöring	Ej härdat lim tas bort med en ren trasa fuktat med Röd-sprit . Härdad massa tas bort mekaniskt
Lagring	Lagras torrt, vid en temperatur mellan +5°C og +25°C
Åtgång	Limsträng ø5 mm ca 50 lpm/L
Brandfarlig	Nej
Egenskaper efter applicering	
Ythärdning (20°C/50% R.F.)	15 minuter
Härddid (20°C/50%R.F.)	ca. 3 mm på 1 dygn
Hårdhet Shore A (DIN 53505)	ca. 55
Långtidsbärande styrka	ca 30 ton/m ²
UV- och väderbeständighet	Utmärkt
Temperaturbeständighet	- 40°C til +90°C
Fuktbeständighet	Mycket god för härdad limfog
Kemikaliebeständighet	God vid kontakt med utspädda syror och lut
Övermålningsbar	Ja, med dispersionsfärger. Vid ytbehandling med alkyd- och lösningsbaserade färger kan torkningen störas och förlängas. Provmålning rekommenderas.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

