

P795

SEAL'N'FLEX PREMIUM YENİ NESİL YAPI VE İNŞAAT MASTİĞİ

AKILLI AVANTAJLAR

- Kurlenme sırasında kabarcık yapmaz
- Kullanımı kolay
- Daha geniş derzler için uygundur
- Kalıcı ve sürekli olarak esnektir
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir
- Hacim kaybı veya kurlendikten sonra büzüşme yapmaz
- Astarsız çoğu yüzeye (nemli yüzeyler dahil) mükemmel yapışır

ÜRÜN TANIMI

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM, Yeni Nesil tek bileşenli kullanıcı dostu düşük MDI'lı hızlı kurlenen yüksek performanslı ve dayanıklı poliüretan bir mastiktir. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** kurlenme süresince kabarcık oluşturmaz.

UYGULAMA ALANLARI

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM özel olarak, yapı ve genişleme derzlerinde ve yaya kaldırımlarındaki derzlerde sızdırmazlık sağlamak için genel kullanımlı bir mastik olarak geliştirilmiştir ve çatı uygulamaları için uygundur. NFP 85-610 ile uyumludur.

KULLANMA TALİMATLARI

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri absorbe edebilir. Derz derinliği ve derz genişliği arasında daima doğru bir ilişki olmalıdır. Genel bir kural olarak derz derinliği ve genişliğinin en az 5 mm olması koşuluyla genişliği 10 mm'ye kadar olan derzler için derz derinliğinin derz genişliğine oranı 1:1'dir. 10 mm'den geniş derzler için derinlik, genişliğin 3'e bölünüp 6 mm eklenmesiyle elde edilir.

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastikler, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Klorürlerle (havuzlar) kombinasyon halinde kullanıma uygun değildir
- Beyaz mastik ultraviyole ışınlarla maruz kaldığında hafif sararma görülebilir

YÜZEY HAZIRLIKLARI VE ÇİHALAMA

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C'dir (çevre ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru olmalı ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** ürünü astar kullanılmadan gözeneksiz yüzeylerin çoğuna mükemmel biçimde yapışır. Emici yüzeyler için Super Grip 5075 ile öncesinde astar uygulaması yapılabilir. Uygulamadan önce yapışkanlık özelliğini her zaman kontrol edin.

BOYANABİLİRLİK

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM ürünü su bazlı ve çoğu 2 bileşenli boyayla boyanabilir. Sentetik boyalar daha yavaş kuruyabilir. Uygulamadan önce boyayla uyumunun test edilmesini tavsiye ederiz. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** ürününün boyanması durumunda (gerekli değildir), önce mastiğin ve derz yüzeylerinin hafifçe Scotch-Brite ile zımparalanmasını öneririz. En iyi sonucu almak için uygulamadan sonraki birkaç gün içinde boyamanızı öneririz.



TEKNİK VERİLER

Elastisite Modülü (100%)	ISO 8339	0,50 N/mm ²
Uygulama sıcaklığı		+5°C ila +40°C
Baz		Yeni Nesil PU
Kurlenme hızı	+23°C/%50 BN'de	3 mm/24 saat
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Kopmada uzama	ISO 8339	> 500%
Sarkma	ISO 7390	0 mm
Derz hareketi		%25
Shore A sertliği	DIN 53505	30
Hacim kaybı	ISO 10563	< %10
Kabuk oluşumu	DBTM 10.00	+23°C/%50 BN'de 90 dk
Sıcaklık direnci		-30°C ila +80°C
Çekme mukavemeti	ISO 8339	0,72 N/mm ²

Bu değerler tipik özelliklerdir ve +/-%3 oranında değişim gösterebilir

TEMİZLİK

Kurlenmemiş malzeme ve aletler sanayi benzini (white spirit) veya alkol kullanılarak temizlenebilir. Kurlenmiş malzeme ancak mekanik olarak çıkarılabilir.

RENKLER

- Beyaz

Açık Gri, Orta Gri, Siyah, Kahverengi, Bej renkleri miktar ve teslim süresi uygunluğuna göre sipariş edilebilir.

AMBALAJ

300 ml kartuş / kolide 12 adet
600 ml sosis / kolide 12 adet

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında +5°C ve +25°C arasında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren kuru bir yerde muhafaza edildiğinde en fazla 15 aydır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kullanmadan önce Ürün Güvenliği Veri Sayfası okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bunlara istek üzerine ve internet üzerinden erişilebilir.

SERTİFİKALAR

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF 25E
- ASTM C-920 C35
- ISEGA
- A + Fransız VOC Yönetmeliği

Bu belgede ve diğer tüm yayınlarımızda (elektronik olanlar da dahil) yer alan tüm bilgiler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır ve Bostik'in özel (fikri) mülkiyetidir. Bu belgenin hiçbir kısmı Bostik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez, çoğaltılamaz, kamuyla paylaşamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu belgedeki teknik bilgiler bir bildirim niteliğindedir ve kapsamlı değildir. Bostik (editoryal) hatalardan, bu belgenin eksik ve/veya yanlış olmasından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Buna teknolojik değişiklikler veya bu belgenin yayınlanma tarihiyle ürünün alındığı tarih arasında yapılan herhangi bir araştırma kaynaklı eksiklikler ve/veya yanlışlıklar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bostik, bu belgenin ifade tarzında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik bu belgede gösterilen ürünlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ürünü kullanmadan önce bu belgede ve ürünlerle ilgili diğer belgelerde yer alan bilgileri okumalı ve anlamalıdır. Ürünün kullanım amacına uygun olduğundan emin olmak için gereken tüm testlerin uygulanmasından kullanıcı sorumludur. Ürünün uygulanma şekli ve/veya saklama veya taşıma sırasında meydana gelen olaylara ilişkin koşullar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle herhangi bir zararla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm teslimatlar yalnızca Hollanda Ticaret Odası'nda dosyalanmış genel şartlarımız uyarınca gerçekleştirilir.

Bostik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza No: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul

Tel.: +90 (0)212 942 98 00

www.bostik.com

BOSTIK AKILLI DESTEK

Akıllı dijital yardım
Bostik.com

Akıllı yardım
+90 (0)212 942 98 00

