

## CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL  
Enduit de ragréage autolissant

### BOSTIK Ragréage autolissant

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**                    **BOSTIK SA**  
**253 Avenue du Président Wilson**  
**FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS**

**Usine de**                      **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 140

Décision n° 907-106 S 140 du 14 septembre 2016

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : P3

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

#### Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



ACCREDITATION  
N° 5-0310  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES  
WWW.COFRAC.FR

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT  
**BOSTIK Ragrage autolissant**

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	BOSTIK Primaire d'accrochage	80 à 100
	normalement poreux			
	fermé			
Carrelage		3 à 10		
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
BOSTIK Primaire d'accrochage	30 min à 1 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau

FICHE ATTACHEE A LA DÉCISION N° 907-106 S 140

## ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

### FICHE D'IDENTIFICATION

L'ENDUIT DE SOL : **BOSTIK Ragréage autolissant**

SOCIÉTÉ : **BOSTIK SA**

USINE : **FR - 77170 COUBERT**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de l'enduit cité en référence.

### 1) Définition du produit

Nature des constituants :

ciment CEM I 52,5 R, ciment alumineux, carbonate de calcium, sable, rétenteur d'eau, régulateur de prise, résines synthétiques.

### 2) Identification du produit

Poudre :

- Granulométrie (%) :
  - Refus à 0,200 mm :  $9 \pm 5$
  - Refus à 0,080 mm :  $42 \pm 5$
- Taux de cendres (%) :
  - à 450°C :  $97,8 \pm 0,5$
  - à 900°C :  $86,8 \pm 2,0$

Pâte (gâchage mécanique à 24 % d'eau de gâchage) :

- Début de prise (min) :  $80 \pm 20$

### 3) Stockage

A conserver 9 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.