



HOCHFLEXIBEL

LEICHTFÜLLSTOFFE

IDEAL FÜR GROSSFORMATE



Fliesen einfach groß verlegen!

HOCHFLEXIBLER LEICHTKLEBER, EXTREM STANDFEST

Hochflexibler Leichtkleber mit hoher Anfangshaftung und extrem hoher Standfestigkeit. Ideal für großformatige Keramik und großformatiges Feinsteinzeug. Durch Leichtfüllstoffe ergeben sich eine höhere Flächenleistung und extrem leichte Verarbeitungseigenschaften.

www.bostik.de

Bostik
125
JAHRE
INNOVATION

Ardaflex XXL

Hochflexibler Leichtkleber mit hoher Anfangshaftung und extrem hoher Standfestigkeit. Ideal für großformatige Keramik und großformatiges Feinsteinzeug.

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für großformatiges Feinsteinzeug an Wand und Boden
- für großformatige Keramik an Wand und Boden
- auch für Fußbodenheizung
- für innen, außen und unter Wasser
- für Verlegung Fliese auf Fliese
- zum Spachtel von Wandflächen bis 20 mm
- sehr rutsch- und standfest
- Leichtfüllstofftechnologie, sehr geschmeidig
- sehr hohe Ergiebigkeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ardaflex XXL ist nach Zugabe von Wasser ein hydraulisch erhärtender, hoch flexibler und extra leichter Dünnbettmörtel mit hoher Anfangshaftung, universellen Einsatzmöglichkeiten und sehr hoher Standfestigkeit. Durch den Einsatz von Leichtfüllstoffen ergeben sich sehr geschmeidige, sahnige Verarbeitungseigenschaften. Ardaflex XXL kann auch als Reparaturmörtel zum Spachteln von Wandflächen eingesetzt werden. Ardaflex XXL ist chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006 (REACH).

ANWENDUNGSBEREICHE

Ardaflex XXL eignet sich für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigen Feinsteinzeug an Wand- und Bodenflächen einsetzbar. Auch für Fußbodenheizung geeignet. Weiterhin können nicht durchscheinende Natur- und Kunststeinplatten mit Ardaflex XXL verklebt werden. In Zweifelsfällen sind jedoch Vorversuche durchzuführen.

LAGERUNG

Kühl und trocken. Im ungeöffneten Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

LIEFERFORM

Art.-Nr. 30602904: 18-kg-Sack

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farbe	grau
Mischungsverhältnis	18 kg Pulver mit ca. 8,3 l Wasser (an Wandflächen) 9,0 l Wasser (an Bodenflächen)
Verarbeitungszeit	ca. 3 - 4 Stunden je nach Temperatur
Verbrauch Trockenmörtel	1,1 - 2,2 kg/m ² je nach Zahnleiste
Klebeoffene Zeit	> 30 Minuten, je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Begehbarkeit/Verfugung	nach ca. 24 Stunden je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Volle Belastbarkeit	nach ca. 7 Tagen
Temperaturbeständigkeit	+ 80 °C
Klassifizierung DIN EN 12004 - C2 TE	C = zementär 2 = Haftung > 1,0 N/mm ² nach DIN EN 1348 T = hohe Standfestigkeit E = verlängerte klebeoffene Zeit (> 30 Minuten)
Klassifizierung DIN EN 12002 - S1	Mindestverformbarkeit: > 2,5 mm
Gisecode ZP 1	chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH)



Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0)5425 801-0 · Fax: +49 (0)5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 49 (0) 5425 801-0



90820154/0916