



DIREKT MONTERINGSHUGG

UTMÄRKT FÖR JÄMNA
OCH OJÄMNA YTOR

HÖG SLUTSTYRKA

-Extremt monteringshugg, extremt monteringshugg, extremt monteringshugg, extremt monteringshugg
-Lättarbetad, lättarbetad, lättarbetad, lättarbetad
-Enkel rengöring - vatten, enkel rengöring - vatten, enkel rengöring - vatten, enkel rengöring - vatten



Power Bond

VATTENBASERAT MONTERINGSLIM MED OMEDELBART MONTERINGSHUGG

Power Bond är ett monteringslim med direkt monteringshugg och hög slutstyrka. **Fäster på ojämna ytor** Ingen jämn yta? Inget problem! Power Bond fäster på både jämna och ojämna ytor, och ger dessutom en extremt god fyllnad jämfört med vanligt trälim! **Imponerande prestanda!** Vid inomhusarbete får du ett toppenresultat! Direkt monteringshugg på 110 kg/m². Vid limning trä mot trä - 60 kg/cm² - Redan efter ett dygns torkning!

Art nr: 7029 · Frp strl: 310 ml · Frp/krt: 12 patroner, Frp/pall: 1152 patroner



Scanna koden för komplett information

Ett kraftfullt lim med kort torktid!

Ett lösningsmedelsfritt lim med hög slutstryka

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Power Bond är framtagen för att limma en mängd olika material, inklusiveoporösa.

- Trä, t ex golvlister och träpanel
- PVC, t ex golvlister och stuckatur
- Polystyren
- Metall
- Bänkskivor
- Inredningsdetaljer

Lämpliga underlag: betong, cement, gipsskivor, trä, kakel etc.

Observera! Den ena ytan måste vara porös/sugande!

FÖRDELAR

Bostik Power Bond är ett starkt och snabbverkande akryl/vat-tenburet lim. Slutstyrkan uppnås redan inom 24 timmar - vil-cket är unikt för högpresterande monteringslim. Limmet blir yttorr på 5-10 minuter och bildar en relativt stum limfog.

- Direkt monteringshugg - inget behov av att stödja ytan
- Lösningsmedels- och luktfri
- Kan övermålas
- Rinner ej, fast konsistens

- Utmärkt fogfyllnad, även för ojämna ytor

- Appliceras med handspruta

APPLICERING

Underlaget ska vara torrt, rent och fri från damm och smuts. Applicera limmet jämt på underlaget. Pressa därefter samman ytorna och håll under några sekunder. Hugger omedelbart. **Obs!** Limmet är inte lämpligt för polyeten, polypropen, PTFE, och speglar.

RENGÖRING

Ohärdat lim bör rengöras med vatten. Härdat lim skapas bort.

TÄCKNING

En 5 mm bred limsträng räcker till ungefär 12 löpmeter.

FÖRVARING

12 månader i obruten förpackning. Förvara på en frostfri plats som har en temperatur mellan +5°C och +30°C grader.

FAKTA OM BOSTIKS MONTERINGSLIM



EGENSKAPER	Maxi Bond Xtreme	Maxi Bond Xpress	Maxi Bond Seal	Maxi Bond	Maxi Crystal	Power Bond
Drag slutstyrka (ton/m ²)	295	280	280	280	210	270
Drag Initalstyrka (kg/m ²)	200	200	50	50	50	150
Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m ²)	210	190	160	160	145	210
Monteringshugg/vägghängd (kg/m ²)	100	100	50	50	50	110
Påbörja belastning inom	6-12 tim	15 min	6-12 tim	6-12 tim	6-12 tim	3-4 tim
Full härdning	4-7 dygn	3-5 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	4-7 dygn	1 dygn
Yta	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/Tät	Tät/sugande
Typ av lim	SMP	SMP	SMP	SMP	SMP	Akryl
Typ av limfog	Flexibel	Flexibel	Elastisk	Elastisk	Elastisk	Stum
Färg	Vit	Vit	7 färger	Off white	Transparent	Beige
Användning	Inne/ute/un-der vatten	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne



KONTAKTA OSS

Telefon 042-19 50 50
order@bostik.se

